

FLOSPERSE 5000 水性涂料和粘合剂的分散剂

产品名称	FLOSPERSE 5000 水性涂料和粘合剂的分散剂
公司名称	佛山市昭景环保科技有限公司
价格	6.50/千克
规格参数	型号:爱森SNF FLOSPE 功能:工业涂料 陶瓷专用爱森 产地:法国
公司地址	佛山市顺德区大良南华清晖路12号顺港大厦十二楼之一1202 (仅作办公用途)
联系电话	22211189 18124805027

产品详情

FLOSPERSE 5000 水性涂料和粘合剂的分散剂

主要用途

FLOSPERSE 5000是一种用于消光涂料和光泽涂料的低泡沫聚丙烯酸分散剂。FLOSPERSE? 5000 最好用于丙烯酸和乙烯丙烯酸的光泽或半光的研磨。它不需要其他附加的湿助剂或分散剂，在适当的粘度下也能得到稳定均一的研磨成品。具有减少原料用量，减少泡沫和提高涂料稳定性的优点。

主要物性

溶解性: 溶于水

物理外观: 清澈的黄色液体

非挥发性固体含量*: 35%

比重: 1.30 (25 ° C , 77 ° F)

pH: 7

*1.5g @ 150 ° C , 60分钟

调配和进料

FLOSPERSE? 5000在很宽的加料范围内都是有效的。最佳的添加量取决于颜料与添加物的特质和量。常用

的使用量为分散剂固体的量为颜料固体的量的0.2% ~ 1.0%。

原料构成

建议使用交联聚乙烯、玻璃纤维、不锈钢或内衬钢作散装储罐的结构材料。避免使用天然橡胶和丁腈橡胶密封圈，因为这些材料与产品接触时会发生膨胀。建议不要采用无衬里软钢, 黑铁, 镀锌钢铁, 铜或黄铜作为进料系统任何部分的材料。不锈钢, 氟化橡胶或聚四氟乙烯是泵头材料最好的选择。至于进料管线, 最好使用聚氯乙烯或增强聚乙烯管。

操作和储存注意事项

FLOSPERSE? 5000可以储存在很宽的温度范围内, 但使用之前必须加热到40 ° F (5 ° C)。FLOSPERSE? 5000 在严酷的冷冻条件下使用时, 使用前必须回暖混和。为了最好的发挥该产品的性能, 建议向我们SN F公司销售代表咨询。

规章信息

FLOSPERSE? 5000不属于有毒物质, 且由美国食品和药品管理局采用21 CFR进行编制, 用以以下方面:

21 CFR 175.105-粘合剂

FLOSPERSE? 5000 遵守环境保护署采用有毒物质控制法案PL 94-469编制的。需更多信息, 请参考原料安全数据表。