

# PP HD915CF PP 北欧化工 HD915CF

产品名称	PP HD915CF PP 北欧化工 HD915CF
公司名称	上海市洪超塑胶原料有限公司
价格	.00/KG
规格参数	厂家(产地):北欧化工 牌号:HD915CF 特性级别:标准级
公司地址	青浦区章练塘路588弄15号
联系电话	17621211411

## 产品详情

PP 北欧化工 HD915CF

### 牌号分类GRADE PHYSICAL PROPERTY

品种：PP | HD915CF

生产企业：北欧化工

规格用途

规格级别

高刚性,耐热 其它 挤出

外观颜色

该料用途

包装;薄膜;标签;层压板;流延薄膜;食品包装

备注说明

特性:成核的;刚性高;高光;光学性能;较低的气味转移性;结晶;均聚物;可回收材料;

高

技术参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据
物理性能	密度		0.900 到 0.910	0.905	g/cm
物理性能	熔体流动速率	230 /2.16 kg	ISO 1133	8.0	g/10
物理性能	机械性能	弯曲模量 , 20 ,注塑	ISO 178	2100	MPa
物理性能	摩擦系数	与自身 - 动态	ISO 8295	0.30 到 0.40	
物理性能	薄膜厚度			50	μ m
物理性能	膜刺穿力	50 μ m	ISO 7765-2	1.90	N
物理性能	拉伸模量	MD : 50 μ m	ISO 527-3	1600 到 1800	MPa
物理性能	拉伸模量	TD : 50 μ m	ISO 527-3	1600 到 1800	MPa
物理性能	抗张强度	MD : 50 μ m	ISO 527-3	35.0 到 55.0	MPa
物理性能	抗张强度	TD : 50 μ m	ISO 527-3	35.0 到 55.0	MPa
物理性能	伸长率	MD : 断裂,50 μ m	ISO 527-3	35.0 到 55.0	%
物理性能	伸长率	TD : 断裂,50 μ m	ISO 527-3	35.0 到 55.0	%
物理性能	装有测量仪表的落镖冲击	50 μ m,总能量	ISO 7765-2	800	J
热性能	维卡软化温度		ISO 306/A50	158	
热性能	熔融温度	DSC	ISO 3146	164 到 170	
其他	光泽度	20 ° ,50.0 μ m	ASTM D2457	> 90	