

OM烟道防腐涂料 OM烟道涂料 OM烟道油漆

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | OM烟道防腐涂料 OM烟道涂料 OM烟道油漆 |
| 公司名称 | 中康泰博（天津）防腐涂料有限公司 |
| 价格 | 25.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:中康泰博 产地:天津 规格:20kg/桶 |
| 公司地址 | 天津市武清区京津科技谷市级开发区 |
| 联系电话 | 86-02282967303 18322392600 |

产品详情

一、 组成：该漆是以专用树脂、耐酸耐热树脂加入耐酸颜料、填料等溶入有机溶剂经研磨成成分一，固化剂为成份二，双组分分装供应。

二、 特性：该漆附着力强、漆膜坚硬，有优越的耐水性，耐潮性、耐油性，有良好的耐强酸性，耐溶剂性、耐高温（干热300度，湿热140度）、耐化学药品性及防霉性。

三、 用途：该漆与OM底漆配套使用，可做恶劣环境的防腐蚀涂料及湿热带或化工环境仪器、设备保护用涂料。

四、 技术要求：

| 项 目 | 指 标 |
|---------------------------|----------------|
| 颜色及外观 | 光滑平整 |
| 柔韧性, mm 不大于 | 2 |
| 固体含量, % | 65-75 |
| 冲击强度, kg/cm ² | 50 |
| 附着力, 级 不大于 | 一月无变化 无明显变化 |
| 60%硫酸 | |
| 耐水性(浸于室温为25 ± 1 的蒸馏水中)48h | |
| 干燥时间, h | 表干 1 |

五、 施工参考：

- 1、 待底漆干燥至少24h后，涂刷面漆。施工时需用的工具须保证干燥清洁。被涂物件表面须清洗干净，无酸碱性，干燥。
- 2、 两组分须按要求比例配合，搅拌均匀后使用，用多少配多少，并在配制后8小时内用完。
- 3、 稀释剂可用本公司配套稀释剂。切勿用醇酸类溶剂作稀释剂。
- 4、 配漆与涂漆过程中，禁忌与水、酸、碱等接触。配漆后余下的成份二的包装桶须盖严，以免成胶变质。
- 5、 可以烘干也可以自干，自干须固化7天后交付生产使用。喷涂或刷涂均可。