

# 泰国PTT(中国)总代理商

产品名称	泰国PTT(中国)总代理商
公司名称	上海慰欣贸易有限公司
价格	14.00/KG
规格参数	PTT:PTT总经销 HDPE:HD3355F 泰国:聚乙烯塑料
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路,重庆市,贵州省
联系电话	021-51877389 13524888958

## 产品详情

泰国PTT(中国)总代理商, 泰国石油化学, InnoPlus HD3355F, 聚乙烯塑料。

InnoPlus HD3355F 物性表

高密度聚乙烯

由 PTT Global Chemical Public Company Limited 提供

### 产品说明

InnoPlus HD3355F是由三井授权的浆料工艺生产的。该等级具有光学性能, 机械性能和可加工性的良好平衡性。级适用于通过共挤工艺生产的高质量薄膜。典型应用: 层压薄膜, 层压管, 包装用通用薄膜。

### 总体

材料状态

已商用: 当前有效

资料 1

Technical Datasheet (English)

搜索 UL 黄卡

PTT Global Chemical Public Company Limited InnoPlus  
供货地区

亚太地区

特性

低速凝固晶点; 高密度; 良好刚性; 食品接触的合规性

用途

包装 ;薄膜 ;层压板 ;管件  
机构评级

FDA 21 CFR 177.1520  
RoHS 合规性

RoHS 合规  
形式

粒子  
加工方法

共挤出成型  
物理性能

额定值

单位制

测试方法  
密度

0.951

g/cm

ASTM D1505  
熔流率 ( 熔体流动速率 ) (190 ° C/2.16 kg)

1.1

g/10 min

ASTM D1238

硬度  
机械性能  
抗张强度  
屈服

23.5

MPa

ASTM D638  
断裂

36.3  
伸长率 (断裂)

> 1000

%

明显的弯曲模量

735

ASTM D747

弯曲模量

1080

ASTM D790

冲击性能

悬壁梁缺口冲击强度

140

J/m

ASTM D256

热性能

维卡软化温度

122

ASTM D1525 2

熔融峰值温度

131

ASTM D3418

挤出

料筒1区温度

170到190

料筒3区温度

料筒5区温度

口模温度

190到200

备注

1通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。

2速率 A (50 ° C/h), 压力1 (10N)

本公司长期供应HDPE塑胶原料/原厂/原包，有质量保证，可提供UL，MSDS，SGS等物性表,并能提供相关的加工技术指导。量大从优，欢迎广大新老客户来电洽谈合作！