

# 油性矿脂带|矿酯防腐胶带|PETRO-Tape|IMPA812473船用防腐带|牛油防腐胶带

产品名称	油性矿脂带 矿酯防腐胶带 PETRO-Tape IMPA812473船用防腐带 牛油防腐胶带
公司名称	廊坊开发区讯达防腐热缩技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市经济技术开发区
联系电话	03165553809;15933647519 15933647519

## 产品详情

油性矿脂带|矿酯防腐胶带|PETRO-Tape|IMPA812473船用防腐带|牛油防腐胶带综述该矿酯防腐胶带也称：PETRO-Tape、IMPA812473船用防腐带、牛油防腐胶带，该胶带性能组成稳定，不固化、不硬化、不开裂，适应温度变化范围大的工件的热胀冷缩，有优异的可塑性和柔韧性，不含有任何挥发物，对人体

和环境无任何毒害。适用于任何规则和不规则形状的金属管道和管件、法兰、阀门的防腐蚀工作。材料构成：石蜡油，特殊防腐剂，填充料，合成纤维等。进口材质。产品特点：1、可以有效防止水汽、氧气渗入。2、可以有效抵抗土壤应力的影响。3、表面处理要求低，只需达到国家规定的St2级即可。4、胶带具有优异的可塑性和柔韧性，可以被捏成任何形状，适用于任何规则和不规则形状的工件表面的防腐。5、产品一次成型，质量稳定。6、施工简单，速度快捷，没有固化时间，缠绕后可立即回填。7、产品适合阴极保护的要求。8、防腐寿命长。二、技术参数 表1 标准长度 矿脂层厚度 延伸度 断裂强度 性状 适用温度 10M 1.2mm 45% 4470N/M 黄油状油带 -40--80 ° 规格 50mm\*10M 100

mm\*10M 150mm\*10M 200mm\*10M 卷/箱 36卷/箱 18卷/箱 12卷/箱 9卷/箱  
表2环境 潮位线/m 为保护试片 保护试片 保护率/% 腐蚀率/mm/a 腐蚀率/mm/a 浪花飞溅区 +3.55 0.3683 0.0004 99.9+2.95 0.3633 0.0001 99.9海洋潮差区 +1.70 0.2100 0.0001 99.9+1.71 0.0350 0.0003 99.1

三、适用范围1、管道防腐从大规模的化工企业、钢铁企业、电力企业的工厂内外的管道，到高层大厦内设备管道、住宅管道，不管是架空、地面、地下管廊、埋地不是水中，所有的管道都可以采用。因为在超低温下也不会变质，因此zui适合液化气

等低温配管的防腐蚀，以及冷却水、冷风的配管的防腐蚀。2、法兰、管件、焊缝防腐矿脂防腐体系是配管的连接部位、阀门、法兰、螺栓等zui合适的防腐蚀材料。由塑料和沥青等预先包覆的管道，在现场连接的焊缝部位，也可以采用。3、钢制构造件（物）因为可以在平面上进行施工，因此广泛用于桥梁、栈桥、墩座的角钢等各种型钢、屋顶、药品储罐成品油和气体储罐的边缘、球形气体储罐的支柱的防腐蚀。4、海洋钢构物件由于能进行水下施工，所以非常适用于海洋环境的钢管桩、钢板桩、海洋工作平台、跨海桥梁等构造物的防腐蚀。5、其他防腐矿脂防腐体系也适用于吊桥的钢缆的接缝部、预应力钢筋混凝土施工使用的拉力螺栓、基础螺栓和涵洞连接dianlan部等的防腐蚀。四、施工工艺一般施工工艺：

钢管表面处理---涂刷底膏---胶带缠绕1清除钢管表面的焊渣、毛刺、油脂和污垢等附着物。除锈后，对钢管表面露出的缺陷应进行处理，附着表面的灰尘、磨料应清除干净，钢管表面应保持干燥。涂底膏-：涂刷在钢管上的底漆应无漏涂、无气泡、凝块和流挂等缺陷3.胶带缠绕：胶带解卷时的温度必须在5 以上，防腐层施工宜在-5 以上进行。（经验证明缠带是可以在较低的温度-30 时进行施工的，但要保证解卷温度。）。对于焊缝处，如有必要，宜用30-50毫米宽度的窄条胶带补强

，先覆盖在焊缝上，并以手或木质圆滑工具压实。