

双组份聚氨酯嵌缝密封胶填料

产品名称	双组份聚氨酯嵌缝密封胶填料
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	13.00/千克
规格参数	类型:聚氨酯密封胶 用途:嵌缝填料 型号:PS852
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

双组份聚氨酯嵌缝密封胶填料密度比重是多少

双组份聚氨酯嵌缝密封胶填料外观为细腻、均匀膏状物或粘稠体,适用于各种水泥建筑物变形缝,无论建筑物的变形缝是立缝、地缝、还是顶缝、都适用,这种双组份聚氨酯嵌缝密封胶填料被涂到建筑物的立缝或者顶缝上以后,不会出现密封胶流淌从施工缝中掉下来的现象,而是直接就粘到上面去了,所以,双组份聚氨酯嵌缝密封胶填料厂家特别适合于建筑物立缝或者顶缝的施工,双组份聚氨酯嵌缝密封胶填料耐油、耐水、耐大气、耐紫外线耐冲击、耐磨擦、耐高低温(-50 -120)无污染;属低模量,高伸长率,适用于土木工程,大型水利工程,自来水厂,大型污水处理厂,给排水、水利工程和建筑外挂板等混凝土工程,有良好粘结果。使变形缝具有热胀冷缩,变形移位同步协调的作用。

双组份聚氨酯嵌缝密封胶填料破坏原因浅析

- 1.双组份聚氨酯嵌缝密封胶填料质量不符合相关标准的要求,或者满足标准要求但不能满足工程实际应用情况的要求;如长期在阳光下暴晒的双组份聚氨酯嵌缝密封胶填料需要加强其抗紫外线辐射能力;长期在污水或静水中浸泡的密封胶需要进行抗霉菌处理,否则很容易引起密封胶的破坏。
- 2.由于双组份聚氨酯嵌缝密封胶填料不可抗拒的外力作用造成的破坏,如利器刺穿、混凝土板块开裂等。
- 3.由于搅拌不均,密封胶不能很好的固化造成的破坏。
- 4.由于界面没有清理干净,导致的大面积单面开裂。
- 5.由于涂胶深度不够引起的破坏。

双组份聚氨酯嵌缝密封胶填料的配制:

把箱内1桶白色双组份聚氨酯嵌缝密封胶填料（A组份）与1袋黑色固化剂（B组份）充分搅拌均匀，直到无色差为止。具体做法如下：将双组份聚氨酯嵌缝密封胶填料A，B两组同时倒在一块玻璃板或者地板砖上（地板砖要求60公分见方的较好），双组份聚氨酯嵌缝密封胶填料按说明书给定的配合比，混合比例A:B=100:10~100:14(质量比)，将两个组份混合均匀，即可使用，在出厂时，我公司都已按质量比例配比好了，并且在箱里用塑料筒分开放了，用户无须操心质量比例配比，使用时，只需打开包装将A组份和B组份放到一起搅拌均匀后，就可以使用了。人工搅拌时间不少于9分钟，用手提电钻搅拌不少于6分钟，以采用机械搅拌方法为宜，搅拌双组份聚氨酯嵌缝密封胶填料时间宜长不宜短，以免因搅拌不均匀造成局部固化不完全而达不到防水密封效果。不论机混或是手工混合，都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入，配制好的双组份聚氨酯嵌缝密封胶填料应在2小时内用完，否则慢慢增稠造成施工困难和降低性能，因此，应注意用多少双组份聚硫建筑密封胶配多少双组份聚氨酯嵌缝密封胶填料，否则因配多了用不完而造成浪费。