

## CA美国伊士曼 530A

产品名称	CA美国伊士曼 530A
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	美国伊士曼:CA
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

### 产品详情

我司长期现货供应原装进口醋酸纤维素CA型号有：美国伊士曼530A、CM155、CAF9001、CAF9002、CAF9003、CA9001、CA9002、CA9003、530FM、CM550FM、380-15、纺丝级A级粉、纺丝级B级粉、纺丝级C级粉等；美国ROTUBA：AB33、BM10-4174等；意大利MAZZUCHELLI：AA60、AA60-T等。

CA是纤维素分子中羟基用醋酸酯化后得到的一种化学改性的天然高聚物，其性能取决于乙酰化程度。市面上出售的CA产品可分为一般的醋酸纤维素(乙酰基含量37%~40%)，常加入增塑剂用作注塑制件如牙刷把、刷子等；高乙酰含量的醋酸纤维素(乙酰基含量40%~42%)，其粘度较高,有白色粒状、粉状或棉状固体，对光稳定，不易燃烧，在稀酸、汽油、矿物油和植物油中稳定，在三氯甲烷中溶胀，溶于丙酮、醋酸甲酯等，能为稀碱液侵蚀，具有坚韧、透明、光泽好等优点，熔融流动性好，易成型加工，可用于注塑、挤塑、纺丝等。二氯甲烷均相法采用精制棉短绒和醋酐，以乙酰硫酸为触媒，在溶剂二氯甲烷存在下进行酯化，部分水解，可得到结合醋酸含量在60%±0.5%范围内的醋酸纤维素。传统方法是将精制棉短绒干燥，用醋酸活化，在硫酸触媒存在下，用醋酸和醋酐混合液乙酰化，然后加稀醋酸水解到所属之取代度，中和触媒，沉析，脱酸洗涤，精煮干燥得成品。经部分水解的称二醋酸纤维素，酯化度 值220~270。未经水解的，即酯化度 值为300者称三醋酸纤维素。

应用领域：二醋酸纤维素塑料可做各类工具手柄、计算机及打字机的字母数字键、电话机壳、汽车方向盘、纺织器材零件、收音机开关及绝缘件、笔杆、眼镜架、镜框及镜片、玩具、发夹饰品、工艺品、手表表带、过滤咀、乒乓球、过滤网、日用杂品等，也可做海水淡化膜。三醋酸纤维素，其熔点高，只能配成溶液后加工，用作电影胶片片基、X光片基、绝缘薄膜电磁、录音带、透明容器、鞋带头胶片、银锌电池中的隔膜我司长期现货供应原装进口醋酸纤维素CA型号有：美国伊士曼530A、CM155、CAF9001、CAF9002、CAF9003、CA9001、CA9002、CA9003、530FM、CM550FM、380-15、纺丝级A级粉、纺丝级B级粉、纺丝级C级粉等；美国ROTUBA：AB33、BM10-4174等；意大利MAZZUCHELLI：AA60、AA60-T等。

应用领域：二醋酸纤维素塑料可做各类工具手柄、计算机及打字机的字母数字键、电话机壳、汽车方向盘、纺织器材零件、收音机开关及绝缘件、笔杆、眼镜架、镜框及镜片、玩具、发夹饰品、工艺品、手表表带、过滤咀、乒乓球、过滤网、日用杂品等，也可做海水淡化膜。三醋酸纤维素，其熔点高，只能配成溶液后加工，用作电影胶片片基、X光片基、绝缘薄膜电磁、录音带、透明容器、鞋带头胶片、银锌电池中的隔膜