

混合型无光粉末涂料专用聚酯

产品名称	混合型无光粉末涂料专用聚酯
公司名称	河北汉兴树脂材料科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	环氧/聚酯:5:5 软化点:105-108 酸值:72
公司地址	衡水市开发区蓝天大街以西衡井路以南
联系电话	13573456137

产品详情

20A产品

技术指标

性能

技术指标

检验方法

外观

白色或浅黄色片状固体

Q/QTCL1-2018

色度（50%DMF溶液）

≤ 3

GB/T 9281

酸值（mgKOH/g）

70-75

GB/T 6743-2008

软化点（环球法）（ ）

103-110

GB/T 12007.6

玻璃化转变温度（ ）

58.5

GB/T 19466.2

熔体粘度（ICI，mPa.s/200 ）

2000-3000

GB/T 9751.1-2008

反应性（180 ，40%E-12）S

170-300

Q/QTCL2-2014

粉末参考配方

材料

HX-20A

E-12

颜填料

流平剂

安息香

701

消光剂

配方

300

300

7

5

3

5

35

制粉工艺条件（双螺杆挤出机）

夹套温度：110~115

转速：500-1200rpm

粉末粒径：<100 μ m

施工条件

静电喷涂40-70KV

涂膜厚度50-70 μ m

无油无锈冷扎钢板0.5mm

烘烤条件

180 /15分钟或200 /10分钟

基本性能

胶化时间（180 ），s

64

水平流动性（180 ），mm

28-30

光泽（60°）

>=5

弯曲（ 1mm）

通过

附着力（划格1mm）

0级

铅笔硬度

$\geq 1H$

冲击强度 (50cm)

产品包装

编织袋包装，净重 $25 \pm 0.1\text{kg}$