

聚硫密封膏适用于施工缝

产品名称	聚硫密封膏适用于施工缝
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	12.00/千克
规格参数	类型:聚硫密封胶 型号:PG321 规格:25千克
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

聚硫密封膏的具体施工方法：

1、被密封表面的处理：

聚硫密封膏施工前,将前道施工后残留的垃圾杂物清理干净,再用吹风机或吸尘器将浮灰处理干净,若基面潮湿应用喷灯烤干后用钢丝刷刷一遍,以清除烘烤后掉下的水泥屑及尘土。要除去被粘表面的油污、塑料附着物以及灰尘等杂物(聚硫密封膏不粘塑料和油污,可用手提切割机,砂轮,钢刷等工具作业),用吹风机吹干净杂物,使涂胶面露出牢固的结构层,接缝表面必须完全干燥、清洁、无霜。表面所有灰尘和水泥稀浆必须清刷处理干净。必须被粘表面干燥,平整,以防止粘接不良。金属表面的锈层及保护漆也需除去。如构筑物不干,可用喷灯烘干。

2、聚硫密封膏施工前把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带,以防施工中多余的聚硫胶把构筑物表面弄脏。

3、填充背衬材料：

按设计要求,向接缝内填充背衬材料,一般设计上都要求填充聚乙烯泡沫板,这种接缝板材我们厂就生产,专门和聚硫密封膏配套使用。

4、涂刷底涂液：设计要求使用底涂液的工程,或长期浸水部位的密封,要将底涂液涂刷在被粘表面上,干燥成膜(底涂料另配)。

5、聚硫密封膏的配制：把箱内1桶白色聚硫密封膏(A组份)与1袋黑色固化剂(B组份)充分搅拌均匀,直到无色差为止。具体做法如下:将聚硫密封膏A,B两组同时倒在一块玻璃板或者地板砖上(地板砖要求60公分见方的较好),按说明书给定的配合比,混合比例A:B=100:10~100:14(质量比),将两个组份混合均匀,即可使用,在出厂时,我公司都已按质量比例配比好了,并且在箱里用塑料筒分开放了,用户无须操心质量比例配比,使用时,只需打开包装将A组份和B组份放到一起搅拌均匀后,就可以使用了。

人工搅拌时间不少于9分钟，用手提电钻搅拌不少于6分钟，以采用机械搅拌方法为宜，搅拌时间宜长不宜短，以免因搅拌不均匀造成局部固化不完全而达不到防水密封效果。不论机混或是手工混合，都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入，配制好的聚硫密封膏应在2小时内用完，否则慢慢增稠造成施工困难和降低性能，因此，应注意用多少配多少，否则因配多了用不完而造成浪费。

6、涂聚硫密封膏时，用灰刀将配制好的密封胶在接缝两侧先涂抹一层，然后再将聚硫密封膏嵌入缝道中间并达到规定厚度，对于狭窄的缝和特殊部位用灰刀难以施工时，可将拌好的聚硫密封膏装入施工胶枪再打入施工部位内。操作时应尽量防止夹带气泡进入聚硫密封膏中。

对于不易粘接的材料部位要粘接效果，要用的底涂料先涂刷一遍后再施密封胶（底涂料另配）。应防止气泡混入，切记涂胶时，应该压实，填平密封处，防止气泡混入。搅拌好的聚硫密封膏必须在2个小时内使用完，因为2小时后膏状胶体在化学成分的作用下就开始慢慢凝固了。（表干时间 24小时，7天后方可灌水试验，28天性能全部达到。）