

聚氯乙烯嵌缝油膏一桶多少

产品名称	聚氯乙烯嵌缝油膏一桶多少
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

聚氯乙烯嵌缝油膏一桶多少

聚氯乙烯胶泥又称为PVC塑料油膏、塑料胶泥，是以煤焦油为基料，加入少量的聚氯乙烯树脂，采用邻苯二甲酸二丁酯作增塑剂，硬脂酸钙作稳定剂，滑石粉或粉煤灰作填充料，混合均匀加热塑化而成的一种热塑性填缝材料，它具有良好的防水性、弹塑性、耐热性、耐寒性和耐酸碱腐蚀性能，是在传统胶泥的基础上改进发展起来的，可取代沥青油毡或其他防水材料。做为建筑屋面、地下防潮、天沟渠道的防水，公路嵌缝等使用效果良好，胶泥施工简便，易于检修，深受用户欢迎。

聚氯乙烯胶泥适用温度：-20 — 80 。

施工范围：主要用于各种新老混凝土屋面板、墙板、地板、渡槽、水管、天桥梁、堤坝、池罐、车道、地洞、地下室等构配件。构筑物嵌缝防水，能起见缝补缝防缝漏的作用。还可用于涂刷干屋面，可代油毡防水；涂刷干地面、模面、基础、洞库、地罐与管道，可防渗防潮防腐蚀。

聚氯乙烯胶泥性能指标：

密度1.3 g/cm³；低温柔性-10 --20 无裂缝；拉伸粘结性较大抗拉强度0.02-0.15Mpa；较大延伸性不下于300%；施工条件，可在-25 -80 温度下施工。

聚氯乙烯胶泥用途：用于各种新旧混凝土屋面板、墙板、楼板、地板、渡槽、水管、天沟、桥梁、堤坝、车道、地下室等构筑物嵌缝防水。

可以涂刷屋面、地面、楼面、洞库、池灌及管道，起到防水、防渗防腐蚀作用。

聚氯乙烯胶泥施工方法

(1) 清缝，应先采用切缝机清除接缝中的旧填缝料及夹杂其中的砂石和泥浆等，再使用压力大于等于0.

5Mpa的压力水和压缩空气彻底清除接缝中的尘土及其他污染物，确保缝壁及内部清洁、干燥。缝壁检验以擦不出灰尘为灌缝标准。清缝后，缝壁平直，缝宽比原缝宽不超过2mm.

(2) 填缝

a.使用常温聚氨脂填缝料时，应按规定比例将两组分材料按1h灌缝量搅拌均匀后使用；

b.灌缝深度宜为15~20mm，较浅不得小于15mm.先挤压嵌入直径9~12mm多孔泡沫塑料背衬条，再灌缝。灌缝顶面热天应与板面齐平；冷天应填为凹液面，中心低于板面1~2mm.填缝必须饱满、均匀、厚度一致并连续贯通，填缝料不得缺失、开裂和渗水。

(3) 养生，常温施工式填缝料的养生期，低温天宜24h，高温天宜为12h，在灌缝料养生期间应封闭交通。对纵横向接缝宽度大于1cm的采取清缝、设接缝板或嵌缝条、填缝的方法处理。接缝板采用软木板或聚氨酯硬泡沫板。