

PMMA台湾奇美CM-207（奇美CM-207一级代理）

产品名称	PMMA台湾奇美CM-207（奇美CM-207一级代理）
公司名称	上海灿羨塑化有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

台湾奇美PMMA，台湾奇美PMMA官方奇美，台湾奇美PMMA中国塑料

代理商优势: 证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订当天发货。

代理商优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等

PMMA台湾奇美

ACRYREX供应PMMA台湾奇美CM-205

ACRYREX供应PMMA台湾奇美CM-207

ACRYREX供应PMMA台湾奇美CM-211

台湾奇美PC

WONDERLITE供应PC台湾奇美PC-110

WONDERLITE供应PC台湾奇美PC-115

WONDERLITE供应PC台湾奇美PC-122

WONDERLITE供应PC台湾奇美PC-110U

WONDERLITE供应PC台湾奇美PC-115U

WONDERLITE供应PC台湾奇美PC-122U

公司开具：可开具13%增值税

价格：元/千克（仅为参考价，以当天实际价格为准）

发货时间：客户下单后内发货

运费物流：长三角、珠三角、1000千克以上可含运费，长三角快递费约为20元/包（25千克）

售后服务：如发现货物与所需材料不符合，无理由退（换）货

技术支持：本公司有数名从事化学工业技术的人员为顾客解决加工成型中的技术难题!

提供材料：UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等

代理PMMA塑胶原料货源充足,主要经营品牌台湾奇美，南通三菱，韩国LG，等等提供所经营塑胶原料有关资料，如：SGS(RoHS)欧盟环保认证报告,UL安全认证，FDA食品级认证报告,MSDS物质安全资料表，原厂物料性能,如果未找到合适的型号，或有关塑胶方面的技术问题，可以随时来电咨询。

型号

特性

用途

PMMA CM-207

通用型射出级，用途广泛之品级，具有适当之流动性及耐热性

电子铭板 / 一般音响面板 / 机械零件 / 仪表外壳 / 太阳眼镜片 / 电子表面外壳

PMMA CM-205

耐热型射出级，能耐高温，热变形温度高达100 ° C，机械性强韧

押出板、棒、管；射出耐热级，特别适用于汽机车指示灯外壳 / 太阳镜片 / 电子表面外壳

PMMA CM-211

高流动型射出级，流动性特性，易于成型加工

电子铭板 / 一般音响面板 / 日常家庭器具，及造形特殊难于射出成型加工之装饰品

奇美压克力(ACRYREX)PMMA，乃是奇美公司，以其三十年制造压克力板之经验，引进美国连续制程技术，以甲基丙烯酸甲酯(MMA)为主要原料，而制造成功之模塑料，具有良好之耐候性与

耐热性，及极高之透明度与光泽度，同时具有稳定之物理、化学、光学与电学等特性。可广泛地使用于电子面板、机械零件、钟表面壳、汽机车指示灯、电讯器材、绝缘零件以及太阳眼

镜等。

欢迎国内外客商来函、电子邮件联系！

产品加工条件：

压克力粒的加工一般为注射成型亦可押出或压缩成型，成型温度约在170~240 ° C，其特别注意如下：

(1)吸湿性特高：加工成型前预备干燥是必需的，预备干燥温度需低于树脂粒软化点10~15 ° C，干燥时间4~6hrs加工前水份射出 0.05%，押出 0.02%。

(2)成型加工温度注意不可过高，因PMMA粒有天花板温度(ceiling temperature)，超过会产生解重合反应，成型品会有烧焦、气泡现象发生。

(3)互混性：高温料(CM-205)不可以与中低温料混合(CM-207 & CM-211)。

二次加工因表面光滑亦无法电镀，但能涂装真空蒸著(烫金)及印刷，产品溶接时可氯化甲烷，亦可使用超音波熔接。