

劳保口罩CE认证，口罩类CE认证，检测

产品名称	劳保口罩CE认证，口罩类CE认证，检测
公司名称	深圳腾标检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市坪山区金牛西路华瀚科技工业园留学生创业园2栋3楼
联系电话	0755-89921589 18902479930

产品详情

1. 鞋材测试

1). PU类(面料)

A. 撕裂测试(TEAR RESISTANCE)

标准：时装鞋/休闲鞋/运动鞋 3.6KG

童鞋/工作鞋 4.5KG

婴童鞋 2.6KG

备注：弹力PU及非功能性PU无需做此测试。

B. 摩擦测试(BURSTING STRENGTH)

标准：湿式0.8MM 14KG/Cm²

湿式1.0MM 16KG/Cm²

湿式1.2MM 12KG/Cm²(不织布底)

湿式1.4MM 14KG/Cm²(不织布底)

湿式1.6MM 16KG/Cm²(不织布底)

湿式1.8MM 18KG/Cm²(不织布底)

湿式2.0MM 19KG/Cm²(不织布底)

干式0.8MM 18KG/Cm²

干式1.0MM 20KG/Cm²

干式1.1MM 22KG/Cm²

备注：弹力PU无需做此测试。

C.曲折测试(FLEXING RESISTANCE)

标准：室温---50000转无破损

低温-10 ---20000转无破损

低温-20 ---20000转无破损(仅适用于雪靴)

备注：.低温测试适用于所有类型的密鞋和马靴,凉鞋无需做低温测试;

.婴童及学步鞋面料PU无需做曲折测试，但中童、大童鞋需要。

D.耐黄测试(ANTI-YELLOWING)

标准： 4级

备注：仅适用于白色。

2)布类

A.酚黄测试(PHENOLIC YELLOWING)

标准： 4.5级

B.耐黄测试(ANTI-YELLOWING)

C.褪色测试(COLORFASTNESS)

标准：干式 3.5级

湿式 3.0级

D.水洗测试(WASHING TEST)

标准： 4.0级

备注：仅适用于白色布类;

E.PH测试(PH TEST)

标准：PH值5.0~7.0

备注：适用于白色布类及白布底的印刷布。

3)真皮类(面料)

标准：.牛皮/牛反毛：婴童鞋/拖鞋 7.0KG

时装鞋/休闲鞋/童鞋/运动鞋/舞鞋 10KG

工作鞋 15KG

.柔软皮/服装皮：婴童鞋/拖鞋 5.0KG

时装鞋/舞鞋 7.0KG

休闲鞋/运动鞋 10KG

.山羊皮/猪皮：0.6MM-0.8MM： 3.0KG

0.8MM-1.0MM： 4.0KG

1.0MM-1.2MM： 5.0KG

1.2MM-1.4MM： 6.0KG

B.曲折测试(FLEXING RESISTANCE)

备注：.PU榔皮标准为50000转无轻微破损;

.婴童及学步鞋的真皮鞋面无需做此项测试;

备注：油感皮、擦拭皮、需打处理剂的皮、牛巴戈用做鞋面时标准为干式 2.5级，湿式不做要求;

D.耐汗测试(PERSPIRATION)

标准： 3.0级

F.耐黄测试(ANTI-YELLOWING)

备注：仅适用于白色PU榔皮;

G.水洗测试(WASHING TEST)

4)PVC(内里、中皮)

A.耐磨测试(ABRASION RESISTANCE)

标准：高级 25600转

中级 12800转

低级 6400转

备注：适用于白色和浅色;

5)后套里(不织布、猪榔皮等)

标准：高级 51200转

中级 25600转

低级 12800转

B.褪色测试(COLORFASTNESS)

C.耐汗测试(PERSPIRATION)

6)松紧带

A.抗拉强度测试(TENSILE STRENGTH)

标准：童鞋 15KG/CM

成人鞋/男童鞋 20KG/CM

B.反复拉伸性能测试(RESISTANCE TO REPEATED EXTENSION)

标准：10000转时表面无破损、橡皮筋破损<10%。

7)鞋带

标准：童鞋 22KG

成人鞋/男童鞋 30KG

运动鞋 35KG

工作鞋 40KG

B.耐磨测试(ABRASION RESISTANCE)

标准：时装鞋/休闲鞋： 1000转时表面无明显破损

运动鞋/工作鞋： 3000转时表面无明显破损

C.鞋带头联结强度(ATTACHMENT STRENGTH OF SHOE LACE AGLETS)

标准： 10KG

备注：仅适用于婴童鞋(1#-6#)、学步鞋(6.5#-11#)。

D.褪色测试(COLORFASTNESS)

标准：成人鞋/男童鞋：干式 3.5级

婴童鞋(1#-6# , 6.5#-11#) : 干式 4级 , 湿式 3.0级

备注 : 适用于深色鞋带。

E.耐黄测试(ANTI-YELLOWING)

备注 : 适用于白色;

8)饰扣

A.防锈测试(CORROSION RESISTANCE)

标准 : 100 , 100%湿度 , 暴露12小时表面无锈痕

备注 : 适用于所有功能性及装饰性饰扣

B.中心叉头的拉力强度(CENTER PRONG STRENGTH)

标准 : 童鞋 12KG

女鞋 15KG

男鞋 25KG

备注 : 适用于功能性饰扣

9)拉链

A.拉链头联结强度(PULLER ATTACHMENT STRENGTH)

标准 : 婴童/学步鞋 15KG

女童/青年鞋 20KG

成人鞋/男童鞋 25KG

B.闭锁强度测试(SLIDER LOCKING STRENGTH)

标准 : 婴童 3.5KG

童鞋 5.0KG

成人鞋/男童鞋 7.0KG

C.上止端强度测试(TOP AND BOTTOM STOP ATTACHMENT)

标准 : 13.5KG

D.齿合强度测试(BREAKING STRENGTH OF CHAIN)

标准 : 35KG

E.金属拉头防锈测试(CORROSION RESISTANCE)

标准：表面无锈痕

10)魔术带(LINKING TAPE/VELCRO)

A.魔术带的剥离强度(PEELING STRENGTH)

标准： 170G/CM

B.魔术带的剪力强度测试(SHEARING STRENGTH)

标准： 750G/Cm²

10)大底

A.止滑(STATIC SKID RESISTANCE)

标准： .发泡PVC底、发泡PU底、单片PU底、TPU底、TPR底、发泡橡胶底、EVA底、注塑PVC底、PVC
VC模子底、PCU底：干式 0.7，湿式 0.3;

.单片PVC底：干式 0.6，湿式 0.3;

.橡胶底：干式 0.7，湿式 0.4

.皮浆底：干式 0.5，湿式 0.3

备注： .加拿大订单所有材质标准均为：干式 0.5，湿式 0.3;

.PU底和TPU底台高度 1.25 ” 时标准为：干式 0.6，湿式 0.3;

B.耐磨(ABRASION RESISTANCE)

标准：发泡PVC底 40%

单片PVC底、橡胶底 70%

发泡PU底 80%(其中直接射出底 35%)

单片PU底 130%

TPU、TPR、皮浆底 45%

发泡橡胶底、EVA底 30%(工作鞋 50%，沙滩鞋 15%)

注塑PVC底 35%

PVC模子底、PCU底 50%

备注： .婴童、学步鞋和拖鞋无需耐磨测试;

.从05/01/2006开始，耐磨测试在成品鞋上做(之前是在鞋材测试中送测);

C.曲折(FLEX RESISTANCE)

标准：室温：40000转

低温(-10)： .发泡PVC底、单片PVC、注塑PVC、PVC模子底、PCU底：10000转;

.发泡PU底、单片PU底、TPU、TPR、皮浆底、橡胶底、发泡橡胶底、EVA底：20000转;

D.硬度(HARDNESS)

标准： .发泡PVC底：60+5 HAS;

.单片PVC底、单片PU底：65+5 HAS;

.发泡PU底、TPU底：55+5 HAS;

.橡胶底：男鞋/男童鞋：65+5 HAS;其他：60+5 HAS;

.TPR底：男鞋/男童鞋：60+5 HAS;其他：55+5 HAS;

.发泡橡胶底：男鞋：65+5 HAS;其他：60+5 HAS;

.EVA底、PVC注塑底：50+5 HAS;

.PVC模子底、PCU底：60+5 HAS;

E.不留痕(NON-MARKING)

备注：除白色、透明色、生胶色以外所有颜色都需此项测试;

F.耐黄(ANTI-YELLOWING)

备注：适用于所有白色和浅色TPR大底;

11)跟

A.撞击测试(IMPACT RESISTANCE)

标准：用0.68焦耳的力度撞击14000次无破损;

备注：适用于内有钢管且高度 3CM的跟;

B.耐疲劳测试(FATIGUE RESISTANCE)

标准：10次连续撞击后无超过3MM破损或弯曲等现象;

备注： .用0.5ft/lbf的力度开始撞击，每次以0.5ft/lbf的力度递增，到第10次时达到5.0ft/lbf的力度;

.继续以每次0.5ft/lbf的力度递增，进行另外17次的撞击，直到力度加到13.50.5ft/lbf;

12)天皮

A.耐磨(ABRASION RESISTANCE)

标准：PU天皮 $<0.3\text{MM}/\text{Cm}^2$

PVC天皮 $<0.4\text{MM}/\text{Cm}^2$

TPR天皮 $<0.5\text{MM}/\text{Cm}^2$

B.钉头拉力强度(PULLING STRENGTH OF HEAD)

标准： 14KG

C.实用厚度(EFFECTIVE THICKNESS)

标准： .男鞋/女鞋：6MM; 童鞋：4MM;

.天皮面积 $<625\text{mm}^2$ ，WALMART要求用PU或TPR材质;

.所有天皮要求有花纹;

D.天皮粘合强度(STRENGTH OF TOPLIFT ATTACHMENT)

13)铁芯/钢芯

A.硬度(HARDNESS)

标准：45~55HRC;

B.韧性强度(STIFFNESS)

标准：跟高 $<50\text{MM}$ ： $400\text{KN}/\text{mm}^2$

跟高 $50\text{MM}\sim 74\text{MM}$ ： $800\text{KN}/\text{mm}^2$

跟高 $75\text{MM}\sim 99\text{MM}$ ： $1200\text{KN}/\text{mm}^2$

跟高 $>100\text{MM}$ ： $1600\text{KN}/\text{mm}^2$

14)含铅测试(LEAD PAINT)

标准：不超过600 PPM(0.06%)BY WEIGHT(16 CFR 1303)

备注：美线和加拿大线的订单童鞋(婴童：1#-6#;学步鞋：6.5#-11#;男童/女童：11.5#-3#)成品鞋和鞋材测试都要送测此项目;

2. 成品鞋测试

1)曲折(FLEXING TEST)

标准：室温(20±2)：曲折50000次没有破损；

低温(-20)：曲折40000次没有破损；

备注：低温曲折测试适用于WALMART加拿大订单及在北美、意大利和墨西哥生产的WALMART美线订单；

2)鞋面&大底粘着力(ADHESION STRENGTH)

标准：女靴、童靴 14KG；

时装鞋、休闲鞋、凉鞋、条带鞋 10KG；

婴童、学步鞋、拖鞋 7KG；

3)拉力、联结强度(PULLING STRENGTH)

.条带拉力：童鞋 20KG;女鞋 25KG;男鞋 25KG;

.D形扣、钩子、铆钉、圆环：童鞋 15KG;女鞋 20KG;男鞋/男童鞋 25KG;

.鞋眼扣：童鞋 15KG;女鞋 20KG;男鞋/男童鞋 25KG;

.鞋扣(功能性)：童鞋 15KG;女鞋 20KG;男鞋 25KG;

.饰扣：A.成人鞋、男童鞋、女童鞋(11.5#-3#)：珠子、亮片、水钻： 2.5KG;

其他饰扣： 7KG;

B.学步鞋(6.5#-11#)： 7KG;

C.婴童鞋(1#-6#)： 4.5KG;

.松紧带：童鞋 13KG;女鞋 15KG;男鞋/男童鞋 20KG;

.鞋舌联结强度：童鞋 20KG;成人鞋/男童鞋 30KG;

4)鞋面针车缝合强度(STITCHING SEAM STRENGTH OF UPPER)

标准：功能性 13KG/CM;

装饰性 4.0KG/CM;

缝马克 15KG/CM;

拖鞋缝合 10KG/CM;

工作靴 25KG/CM

5)大底耐磨测试(见鞋材测试部分)

6)跟拔脱(HEEL ATTACHING STRENGTH)

标准： 60KG

7)天皮拔脱(TOPLIFT ATTACHING STRENGTH)

8)成品鞋后港宝回弹强度(HEEL COUNTER STABILITY FOR FULL SHOE)

标准：青年鞋 6KG;成人鞋 8KG;(时装鞋、休闲鞋等，不包括工作鞋)

3. 其他特别要求

1)童鞋含铅测试、白色材料耐黄和酚黄测试在鞋材和成品鞋测试中都要做;

2)大底硬度、止滑和不留痕测试在鞋材测试和成品鞋测试中都要做;

3)自05/01/2006起，大底耐磨测试改在成品鞋测试中送测;