

山东佰丽安氯化橡胶底漆厂家 亿展科技

产品名称	山东佰丽安氯化橡胶底漆厂家 亿展科技
公司名称	济宁市亿展科技开发有限公司
价格	21.50/kg
规格参数	品牌:佰丽安 产地:济宁 规格:单组份25
公司地址	山东省济宁市红星国际2113室
联系电话	15054880363

产品详情

氯化橡胶底漆厂家 氯化橡胶底漆价格 山东氯化橡胶底漆 氯化橡胶防腐漆

【基本信息】

产品规格：25kg/桶

漆膜颜色：灰色、银白、铁红、棕灰等各色。

产品性能：能耐大气中的水份腐蚀，具有优异的耐水性良好的防腐蚀性能，漆膜对钢铁具有良好的附着力，层间附着力也很好。

适用范围：适用于船舶、港口、铁路设施，海上采油平台，桥梁、石油、化工、冶炼、钢铁设备，集装箱、管道及混凝土表面，厂房构筑物的保护。使其免受大气、海水、酸类、碱类、盐类、油类、化学气体等腐蚀介质的侵蚀。

【特点/优势】

1、防腐性能优异

氯化橡胶是一种化学惰性树脂，成膜性能好，水蒸气和氧气对漆膜的渗透率小，因此，氯化橡胶涂料能耐大气中的水份腐蚀，能耐酸碱、海水等的腐蚀。

2、附着力强，漆膜干燥快

氯化橡胶防腐底漆基材抓底力强（附着力强），层间附着力也极佳，涂膜平整光滑、产品配套广泛，贮存期长，不结皮、不结块。

【使用说明

一、表面处理：

表面如有杂质、油、油脂和积垢，应先按照《涂装前钢材表面预处理规范》SY/T0407规定的清洗方法清除干净

应按SY/T0407规定的方法对钢材表面进行喷射除锈。进行喷射作业时，应按先顶、再壁、后底的顺序进行。除锈质量应达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923—1998规定的Sa2.5级，锚纹深度根据防腐等级选用，普通型：40 μ m左右。选用6-8mm的喷嘴，喷嘴入口压缩空气压力0.5-0.6Mpa，喷射角度30-75°，入射距离100-200mm，砂粒粒度0.8-4 mm。薄钢板喷砂时，砂子粒度和空气压力应适当降低，喷砂出口端和直径磨损量超过起始内径1/2时，喷嘴不得继续使用。附件的表面预处理应与主件相同。

。

二、施工方式：

刷涂、辊涂、喷涂均可，可视需要进行选择。

项目	高压无气喷涂	有气喷涂	手工刷涂、辊涂
稀释量	0 ~ 15%	5% ~ 20%	可以使用
喷孔	0.53 ~ 0.66mm	2.0 ~ 2.5mm	
喷出压力	17 ~ 20MPa	0.3 ~ 0.4MPa	