

# 耐高温270度PPS塑胶原料PPS日本宝理1130A6 30%玻纤增强 阻燃级

产品名称	耐高温270度PPS塑胶原料PPS日本宝理1130A6 30%玻纤增强 阻燃级
公司名称	上海远能工程塑料有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室
联系电话	15250233253

## 产品详情

1130A6PPS | 聚苯硫醚#日本宝理

备注说明：高强度

1130A6 物性表

基本性能额定值单位测试方法密度1.66g/cmISO 1183熔体粘度260Pa.sISO

11443物理性能额定值单位测试方法成型收缩率ISO 11443 (Across Flow2.00mm)0.7% (Flow 2.00mm)0.3%吸水性 (24hr,23 )0.01%ISO 62机械性能额定值单位测试方法屈服拉伸应力210MPaISO

527-2断裂拉伸应变1.9%ISO 527-2弯曲模量14000MPaISO 178弯曲强度290MPaISO

178CHARPY缺口冲击强度11KJ/mISO 179/1eA电气性能额定值单位测试方法体积电阻率4.0E+16ohm.cmIEC

60093介电常数IEC 60250 (1000Hz)4.2 (1E+6Hz)4.2损耗因子IEC

60250 (1000Hz)0.001 (1E+6Hz)0.002耐导电径迹性125VIEC 60112介电强度

(3.00mm)16kV/mmIEC 60243-1热性能额定值单位测试方法热变形温度 (1.8MPa,未退火)270 ISO

75-2A流动方向线性热膨胀系数0.00002cm/cm/ ISO

11359-2垂直接流动方向线性热膨胀系数0.00004cm/cm/ ISO 11359-2阻燃等级V0UL 94