

共聚多酯EstarPCTG

AN004,美国Eastman报价格物性表美国伊士曼PCTG AN004

产品名称	共聚多酯EstarPCTG AN004,美国Eastman报价格物性表美国伊士曼PCTG AN004
公司名称	苏州亿嘉源新材料有限公司
价格	15.60/KG
规格参数	品牌:美国伊士曼 牌号:AN004 产地:美国
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号
联系电话	013636561278 13636561278

产品详情

共聚多酯EstarPCTG AN004, Natural/美国Eastman报价格物性表美国伊士曼PCTG AN004

共聚多酯/Estar AN004, Natural/美国Eastman 物性表

规格用途

规格级别外观颜色该料用途备注说明

技术参数

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 物理性能 比重ASTMD7921.20g/cm 收缩率-流动(3.20m m)ASTMD9550.20to0.60% 机械性能 拉伸模量(23 ° C)ISO527-21800MPa 抗张强度(屈服,23 ° C)ASTMD63847.0MPa 拉伸应力(屈服,23 ° C)ISO527-247.0MPa 抗张强度(断裂,23 ° C)ASTMD63851.0MPa 拉伸应力(断裂,23 ° C)ISO527-246.0MPa 伸长率(屈服,23 ° C)ASTMD6385.0% 拉伸应变(屈服,23 ° C)ISO527-24.0% 伸长率(断裂,23 ° C)ASTMD638320% 拉伸应变(断裂,23 ° C)ISO527-2200% 弯曲模量(23 ° C)ASTMD7902000MPa ISO1781850 MPa 弯曲应力(23 ° C)ISO17865.0MPa 弯曲强度(屈服,23 ° C)ASTMD79069.0MPa 冲击性能 悬壁梁缺口冲击强度-40 ° CASTMD25640J/m²³ ° CASTMD25680J/m-40 ° CISO1804.8kJ/m²³ ° CISO1807.8kJ/m-40 ° CASTMD4218NoBreak²³ ° CASTMD4218NoBreak 装有测量仪表的落镖冲击-40 ° C,EnergyatPeakLoadASTMD376348.0J²³ ° C,EnergyatPeakLoadASTMD376342.0J 硬度 洛氏硬度(R计秤,23 ° C)ASTMD785103 热性能 载荷下热变形温度(0.45MPa,未退火)ASTMD64873.0 ° C 载荷下热变形温度(1.8MPa,未退火)ASTMD64865.0 ° C 光学性能 透射率 总计ASTMD100391.0% RegularASTMD100389.0% 雾度ASTMD10030.30%

所销售地区服务范围:天津市/上海市/重庆市/河北省/山西省/辽宁省/吉林省/黑龙江省/江苏省/浙江省/安徽省/福建省/江西省/山东省/河南省/湖北省/湖南省/广东省/海南省/四川省/贵州省/云南省/陕西省/甘肃省/青海省/丽水/余姚/昆山/青浦/上海宝山/上海嘉定/乐清/台州/宁波/上海奉贤/常州/太仓/温州/苏州/泰州/台州/上海闵行/慈溪/成都/厦门/金华义乌/瑞安/南京/杭州/南通/上海金山/上海松江/嘉兴/嘉善/江苏无锡/山东/济南/青岛/淄博/枣庄/东营/烟台/潍坊/济宁/泰安/威海/日照/莱芜/临沂/青岛/德州/聊城/滨州安徽/合肥/芜湖/蚌埠/淮南/马鞍山/淮北/铜陵/安庆/黄山/滁州/阜阳等全国各地供应，均可送货上门！

我们的地址：昆山市陆家镇陆丰东路3号电话：013636561278联系手机：13636561278 期待您的咨询

共聚多酯EstarPCTG AN004, Natural/美国Eastman报价格物性表美国伊士曼PCTG AN004