

# 厂家直销现货环氧树脂防腐底漆 金属防锈耐水

产品名称	厂家直销现货环氧树脂防腐底漆 金属防锈耐水
公司名称	济宁市亿展科技开发有限公司
价格	21.90/kg
规格参数	品牌:佰丽安 产地:济宁 规格:双组份24+4
公司地址	山东省济宁市红星国际2113室
联系电话	15054880363

## 产品详情

### 【规格参数】

产品名称：环氧树脂防腐底漆

颜色：灰色

规格：主漆（A组分）：24kg/桶

固化剂（B组分）：4kg/桶

### 【技术参数】

项目	参数	
漆膜外观	漆膜平整、光滑	
漆膜光泽	半光	
配比	6:1	
漆膜厚度（ $\mu\text{m}$ ）	干膜	50-80
	湿膜	100-150
理论涂布量	250g/m <sup>2</sup>	
干燥时间（h 25）	表干	1
	表干	24
	完全固化	72

粘度（涂-4杯/25℃）s	90-120
柔韧性（mm）	1
冲击强度（kg.cm）	50
稀释剂及用量	环氧专用稀释剂（5%）
固含量	70%（平均值）
闪点	23

### 【产品性能】

附着力强、耐微生物、耐潮湿防腐蚀、机械性能好等

### 【产品配套】

该底漆可与环氧沥青漆、环氧防锈漆、环氧云铁中层漆、氯化橡胶漆、氯磺化聚乙烯、环氧面漆、氟碳面漆、丙烯酸聚氨酯面漆等配套使用。

### 【主要用途】

环氧树脂面漆主要用于室内环境、无紫外线照射环境或浸没区域的防腐涂装。适用于室内钢结构、机械设备、金属钢材、密闭钢材内部、水箱、管道内壁、潮湿环境、碱性环境等。

### 【表面处理】

涂有底漆或中间漆的底层必须清洁干燥，用砂布或其它适当方法除去漆面上的污物，在旧漆膜上施工应进行拉毛处理。

### 【施工注意事项】

1. 施工前一定要按照比例（重量比）混合使用；
2. 遇雨、雪、雾、风沙等气候条件时应停止防腐层的露天施工；
3. 当施工环境温度低于-5℃或高于40℃，或相对湿度高于80%时，不宜施工；
4. 未固化的防腐层应防止雨水浸淋；
5. 对于不能在一天时间内喷砂完成的大型容器要做好封存防止与外代气对流，延长返锈时间；
6. 施工过程中应在不同部位测定涂层的湿膜厚度，并及时对涂料粘度及涂敷工艺参数等进行调整，保证防腐层最终厚度达到设计要求。

