

# 环氧树脂无毒防腐漆IPN8710食品级防腐漆厂家

产品名称	环氧树脂无毒防腐漆IPN8710食品级防腐漆厂家
公司名称	济宁市亿展科技开发有限公司
价格	26.50/kg
规格参数	品牌:佰丽安 产地:济宁 规格:双组份24+4
公司地址	山东省济宁市红星国际2113室
联系电话	15054880363

## 产品详情

### 【规格参数】

产品名称：IPN8710防腐底漆

颜色：白色

规格：主漆（A组分）：24kg/桶

固化剂（B组分）：4kg/桶

### 【技术参数】

项目	指标
漆膜外观	各色，漆膜平整
理论用量	250g/m <sup>2</sup>
配比	6:1
漆膜厚度	干膜厚度 50-80 μm 湿膜厚度 100-150 μm
粘度（涂-4杯）	35
干燥时间	表干 2

(23 ± 2) h	实干	24
硬度	0.4	
柔韧性mm	1	
冲击强度 kg.cm	50	
附着力(级)	2	
耐盐水性 10% NaCL 70h	不起泡，不脱落	
耐5%HCL 5%NaOH 72h		
熟化时间	20min	

#### 【产品配套】

IPN8710防腐面漆

#### 【主要用途】

该产品无污染，防腐性能较好用途广泛，适用于自来水管内壁、食用油储存罐、面粉厂、酱菜厂等

#### 【表面处理】

涂漆基面要达到牢固洁净、无油污、灰尘等所有污物，涂抹基面无酸、碱或水分凝结，应用砂纸打毛后，方能涂装后道面漆。

#### 【施工注意事项】

1. 施工前一定要按照比例（重量比）混合使用；
2. 遇雨、雪、雾、风沙等气候条件时应停止防腐层的露天施工；
3. 当施工环境温度低于-5 或高于40 ，或相对湿度高于80%时，不宜施工；
4. 未固化的防腐层应防止雨水浸淋；
5. 对于不能在一天时间内喷砂完成的大型容器要做好封存防止与外代气对流，延长返锈时间；
6. 施工过程中应在不同部位测定涂层的湿膜厚度，并及时对涂料粘度及涂敷工艺参数等进行调整，保证防腐层最终厚度达到设计要求。