

# 基础创新(南沙)(美国)243R-111 LEXAN报价格代理PC 243r-111沙伯基础

产品名称	基础创新(南沙)(美国)243R-111 LEXAN报价格代理PC 243r-111沙伯基础
公司名称	苏州亿嘉源新材料有限公司
价格	16.80/千克
规格参数	品牌:沙伯基础 牌号:243R 产地:南沙
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号
联系电话	013636561278 13636561278

## 产品详情

### PC/LEXAN 243R resin/沙伯基础 物性表

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 物理性能 比重 ASTM D792 1.20g/cm<sup>3</sup> 特定体积 ASTM D792 0.830cm<sup>3</sup>/g 密度 ASTM D792 1.19g/cm<sup>3</sup> 熔流率(熔体流动速率)(300 ° C/1.2kg) ASTM D1238 11g/10min 收缩率-流动(3.20mm) Internal Method 0.50 to 0.70% 吸水率(24hr) ASTM D570 0.15% 吸水率平衡, 23 ° C ASTM D570 0.35% 平衡, 100 ° C ASTM D570 0.58% 室外适用性 UL746 Cf1 机械性能 抗张强度2(屈服) ASTM D638 62.1MPa 抗张强度2(断裂) ASTM D638 65.5MPa 伸长率2(屈服) ASTM D638 7.0% 伸长率2(断裂) ASTM D638 110% 弯曲模量4(50.0mm跨距) ASTM D790 2340MPa 弯曲强度4(屈服, 50.0mm跨距) ASTM D790 93.1MPa 泰伯耐磨性(1000Cycles, 1000g, CS-17转轮) ASTM D1044 10.0mg 冲击性能 悬臂梁缺口冲击强度(23 ° C) ASTM D256 800J/m ASTM D4812 3200J/m 落锤冲击(23 ° C) ASTM D3029 169J 拉伸冲击强度4 ASTM D1822 546kJ/m 硬度 洛氏硬度 M 计秤 ASTM D785 70R 计秤 ASTM D785 118 热性能 载荷下热变形温度(0.45MPa, 未退火, 6.40mm) ASTM D648 138 ° C 载荷下热变形温度(1.8MPa, 未退火, 6.40mm) ASTM D648 132 ° C 维卡软化温度 ASTM D1525 154 ° C 线形热膨胀系数-流动(-40到95 ° C) ASTM E83 16.8E-5cm/cm/ ° C 比热 ASTM C351 1260J/kg/ ° C 导热系数 ASTM C177 0.27W/m/KRTIElec UL746 130 ° CRTI Imp UL746 130 ° CRTI Str UL746 130 ° C 电气性能 体积电阻率 ASTM D257 >1.0E+17ohms · cm 介电强度(3.20mm, inAir) ASTM D149 15kV/mm 介电常数 50Hz ASTM D1503.1760Hz ASTM D1503.171MHz ASTM D1502.96 耗散因数 50Hz ASTM D1509.0E-4 60Hz ASTM D1509.0E-4 1MHz ASTM D1500.010 相比耐漏电起痕指数(CTI) UL746 PLC2 高电弧燃烧指数(HAI) UL746 PLC1 高电压电弧起痕速率(HVTR) UL746 PLC2 热丝引燃(HWI) UL746 PL C4 可燃性 UL阻燃等级 0.75mm UL94V-26.0mm UL94V-0 极限氧指数 ASTM D2863 25% 光学性能 折射率 ASTM D5421 1.586 透射率(2540m) ASTM D1003 88.0% 雾度(2540m) ASTM D1003 1.0%

所销售地区服务范围:天津市/上海市/重庆市/河北省/山西省/辽宁省/吉林省/黑龙江省/江苏省/浙江省/安徽

省/福建省/江西省/山东省/河南省/湖北省/湖南省/广东省/海南省/四川省/贵州省/云南省/陕西省/甘肃省/青海省/丽水/余姚/昆山/青浦/上海宝山/上海嘉定/乐清/台州/宁波/上海奉贤/常州/太仓/温州/苏州/泰州/台州/上海闵行/慈溪/成都/厦门/金华义乌/瑞安/南京/杭州/南通/上海金山/上海松江/嘉兴/嘉善/江苏无锡/山东/济南/青岛/淄博/枣庄/东营/烟台/潍坊/济宁/泰安/威海/日照/莱芜/临沂/青岛/德州/聊城/滨州安徽/合肥/芜湖/蚌埠/淮南/马鞍山/淮北/铜陵/安庆/黄山/滁州/阜阳/等全国各地供应，均可送货上门！价格实惠,欢迎订购!

我们的地址：昆山市陆家镇陆丰东路3号电话：013636561278联系手机：13636561278 期待您的咨询

基础创新(南沙)(美国)243R-111 LEXAN报价格代理PC 243r-111沙伯基础