

贵港SBS改性沥青防水涂料大量供应

产品名称	贵港SBS改性沥青防水涂料大量供应
公司名称	广东爱迪斯新型材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	爱迪斯:桶装 HC-29:50kg 广东:生产厂家
公司地址	广州市白云区钟落潭镇仁和北街316号101房(注册地址)
联系电话	13126402136

产品详情

SBS改性沥青防水涂料

产品简介

SBS改性沥青桥面防水涂料是采用石油沥青为基料，以SBS为改性剂并添加多种辅助材料配制而成的冷施工防水涂料。具有防水性能好、低温柔性好、延伸率高、粘结力强、施工方便等特点。产品经交通部公路工程检测中心测试全部技术指标均符合中华人民共和国交通部JT/T535-2004《路桥沥青基防水涂料》和中华人民共和国国家发展改革委员会JC/T975-2005《道桥用防水涂料》标准要求。目前，济青高速（南线）、威乌高速、潍坊市潍高路改线工程、青岛滨海大道、日照港立交桥等公路桥面工程中应用，均达到预期的使用效果。

施工工序 清理基层—重点部位处理—第一遍防水层—第二遍防水层—第三遍防水层—防水层养护—摊铺沥青混凝土 **基层要求**

基层表面应压实平整，采用水泥砂浆

找平层时，必须充分养护，不得有酥动、起砂、起皮现象，应符合设计要求。为提高防水层和沥青混凝土的铺装层同混凝土面板之间抗剪切强度，混凝土面板需进行拉毛处理，以提高防水层和沥青混凝土铺装层同混凝土截面嵌锁力和摩阻力，从而使桥面在车辆行驶后长时间不出现起皱、裂缝。

桥面必须清理干净，不得有杂物和灰尘，以免影响粘结强度。

防撞墙拆模后，应彻底清除防撞墙和混凝土桥梁交接部位的模、钢筋铁丝的杂物。

桥面含水率不应大于10%。 **施工操作**

基层清理完毕后，应将阴阳角、伸缩缝

、施工缝等部位进行处理。特别是泄水孔等不易涂刷的部位、应做加强处理，涂刷2-3遍防水涂料。涂料施工应遵循涂刷均匀、厚薄一致的原则，做到“薄、均、匀”。每次涂膜实干后在进行下一遍喷涂，每次间隔时间约2-5（根据施工时天气而定），每遍涂料用量约400-500克，喷涂时应顺风施工。机器喷涂时必须有培训合格的工人进行操作，一般喷嘴应离喷涂50-60cm进行垂直喷涂，为保证均匀喷涂，喷涂压力控制在1.4mpa-1.5mpa之间，其高度也可根据风向适当调节。

施工完毕的桥面SBS防水粘结层，在沥青混凝土面层施工前要进行交通管制，禁止重载车辆通行，其他车辆限制通行，控制车速低于5 km/h，不得刹车或调头，以免遭受破坏，同时做好防尘防污染等措施；并且在其上不

得任意堆放物品，严防

产生人为破坏。在正式施工沥青混凝土面层时，也要注意运输车及摊铺机不能损坏

SBS防水粘结层。SBR改性沥青桥面防水涂料的注意事项：材料施工温度5℃以上。

涂料使用前须搅拌均匀。

雨天不能施工，五级风以上不能施工。0℃以上储存、运输，避免暴晒，储存期六个月。