U型可卸式橡胶止水带

产品名称	U型可卸式橡胶止水带
公司名称	後水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

U型可卸式橡胶止水带

U型止水带宽度不小于 430 mm,厚度为 12 mm,通长布设,不留接头,与其他施工缝联接部位接头采用厂家预制接头,现场安装。在橡胶止水带上打孔,孔的间距与安装好的不锈钢锚栓的间距尺寸相符。橡胶止水带的粘贴面用丙酮(或酒精)擦拭干净。在槽沟粘贴面WSJ 建筑结构胶,胶层厚度2~3 mm。由槽底向两侧顺序安装止水带,止水带"U"放置在施工缝处,且向内呈"U"状,预留沉降自然余量约30~40

mm。并逐段压实。待胶体充分固化后可拆除施压顶固杆及压板,并进行洁净处理。止水带压板采用 8 cm × 6 mm 不锈钢钢板,加工前先在钢板上钻直径 16 mm 的孔,孔距根据螺栓孔距而定。钢板钻孔完后需进行预安装,确保孔距能满足安装要求。止水压板由多段组成,根据现场施工情况安排长度尺寸。在压杆粘贴面上涂 WSJ建筑结构胶,涂层厚度 2 ~ 3 mm,然后将压板安装在锚栓上,装好垫板、垫片和螺帽,调整定位后拧紧,直至两面有胶体溢出,并满足设计扭矩要求。

U型止水带物理性能

项目 指标

BSJ

- 1、硬度(邵尔A),度60±560±560±5
- 2、拉伸强度, MPa 15 12 10
- 3、扯断伸长率,% 380 380 300
- 4、压缩变形 70 × 24h, 35 35 35
- 23 × 168h, 30 25 25

- 5、撕裂强度, KN/m 30 25 25
- 6、脆性温度, -45-40-40
- 7、热气空气老化 70 × 168h 硬度变化(邵尔A),度 +8+8-

拉伸强度, MPa 1210-

扯断伸长率,% 300 300 -

100 × 168h 硬度变化(邵尔A),度 +8

拉伸强度, MPa 9

扯断伸长率,% 250

- 8、臭氧老化50pphm:20% 2级 2级 0级
- 9、橡胶与金属粘合 断面在弹性体内