

山东佰丽安厂家直销现货环氧玻璃鳞片防腐涂料

产品名称	山东佰丽安厂家直销现货环氧玻璃鳞片防腐涂料
公司名称	济宁市亿展科技开发有限公司
价格	32.50/kg
规格参数	品牌:佰丽安 产地:济宁 规格:双组份20+4
公司地址	山东省济宁市红星国际2113室
联系电话	15054880363

产品详情

【规格参数】

产品名称：环氧玻璃鳞片防腐面漆

颜色：灰色，可调

规格：主漆（A组分）：24kg/桶

固化剂（B组分）：4kg/桶

【技术参数】

检验项目	技术指标
涂膜颜色与外观	各种颜色，涂膜平整
光泽	半光
细度（ μm ）	50
粘度（涂-4杯/25 $^{\circ}\text{C}$ ）s	90-120
干燥时间h	表干25 2h 实干25 24h 完全固化25 72h
冲击强度（ $\text{kg}\cdot\text{cm}$ ）	50
干膜厚度	50-150 μm

湿膜厚度	100-300 μ m
柔韧性 (mm)	1mm
专用稀释剂	< 5%
硬度 (双摆)	0.5
耐盐水性 (3% NaCl 72h)	漆膜无明显变化
固体含量	70% (平均值)
闪点	35
理论涂布量	380g/cm
密度	约1.2g/m
熟化时间 (25)	30min
适用期 (25)	3h
复涂间隔 (25)	24h , 最长七天

【产品配套】

前道配套涂料：环氧富锌底漆、环氧云铁防锈底漆，也可直接涂装在达到质量要求的被涂物上。

后道配套涂料：玻璃鳞片面漆、环氧面漆、氯磺化聚乙烯面漆、高氯化聚乙烯面漆、聚氨酯面漆、丙烯酸面漆、醇酸面漆。

【主要用途】

环氧玻璃鳞片防腐漆适用于埋地管道和水下钢质管道、钢结构防腐、混凝土结构的防渗漏、水泥设备、海洋设备、石油储罐、污水池、等恶劣腐蚀环境下，作为长效防腐保护。

【表面处理】

涂装之前，先对钢材表面进行喷砂处理，鳞片衬里对基体喷砂处理的要求为Sa2.5级，即要求对金属基体表面经过喷砂处理后，表面呈现“银白色”，钢材表面无可见油脂、污垢、氧化皮、铁锈、油漆涂层等附着物，任何残留的痕迹仅是点状的轻微色斑。

【施工注意事项】

1. 在使用环氧玻璃鳞片防腐漆时必须要把基料均匀搅拌，并在施工全程注意搅拌，从而避免产生锌粉不均匀现象；
2. 产品需要用专用稀释剂清洗；
3. 最后一道面漆涂装完工后，须自然固化7天后才能投入使用，若环境温度低于10℃，自然固化时间应适当延长；
4. 使用时不能加水或其它溶剂稀释。

