山东佰丽安环氧沥青防腐漆厂家直销现货批发

产品名称	山东佰丽安环氧沥青防腐漆厂家直销现货批发
公司名称	济宁市亿展科技开发有限公司
价格	14.80/kg
规格参数	品牌:佰丽安 产地:济宁 规格:双组份20+2
公司地址	山东省济宁市红星国际2113室
联系电话	15054880363

产品详情

【规格参数】

产品名称：环氧沥青防腐漆

颜色：黑色、棕黑色

规格：主漆（A组分）：20kg/桶

固化剂（B组分）：2kg/桶

【技术参数】

项目	参数			
漆膜外观	漆膜平整光滑			
漆膜光泽	哑光			
配比	10：1（重量比）			
漆膜厚度（μm）	干膜		70μm	
	湿膜		130μm	
干燥时间（H）	表干		3h	
	实干		24h	
	完全固化		72h	
复涂间隔	底材温度	5--10℃	15--20℃	25--30℃

	最短	48h	24h	12h
	最长	不超过7天		
柔韧性（mm）	1mm			
密度（g/m）	约1.5g/m3			
理论涂布量（m）	约125g/m2			
耐3%盐水	30天不起泡不生锈不脱落			
耐酸性20%硫酸				
耐碱水10%NaOH2				
冲击强度（kg/cm）	50			
稀释剂及用量	10--20%			
固含量	≥70%			
闪点	约29°C			
附着力（级）	≤2			
试用期	6h			
熟化时间	30min			
储存温度	--10~40°C			
施工温度	5~40°C			

【产品配套】

环氧沥青防腐漆可以与环氧类油漆组合搭配使用。

【主要用途】

环氧沥青防腐漆适用于石油输送管道、自来水管道、污水池以电厂和工矿企业冷却水管道的外壁防腐蚀涂料、管道补口防腐蚀涂料之用，也可以作为电厂或工矿企业冷却水管道的内壁防除锈涂料之用。

【表面处理】

表面处理及有氧化皮钢材涂装厚度应该达到310um以上。钢材：喷砂处理至Sa2.5级或手工除锈至St3级底材温度无氧化皮钢材；喷砂处理至Sa2.5级；或以风动或电动弹性砂轮片打磨至St3涂有车间。

底漆的钢材：漆膜损伤处、锈蚀处及锌粉上白锈，须进行二次除锈，打磨至St3底材。

【施工注意事项】

1、底材温度须高于露点3°C以上，当底材温度低于5°C时，漆膜不固化，不宜施工。

2、甲组份开桶后，必须搅拌均匀，然后在搅拌下按配比要求将乙组倒入甲组份中，充分混合均匀，静置，熟化30min后，加适量稀释剂调至施工粘度。

3、在高温季节施工时，易发生干喷，为避免干喷可用稀释剂调整至不干为止。