

# 家用厂棚翻新胶 彩钢翻新固锈剂价格

产品名称	家用厂棚翻新胶 彩钢翻新固锈剂价格
公司名称	摩尼环保科技河北有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:摩尼 规格:20kg/桶 产地:河北廊坊
公司地址	大城县
联系电话	15003165758

## 产品详情

组成:高耐蚀丙烯酸乳液、活性防锈颜料、防闪锈剂及其他助剂组成的单组份水性防锈涂料。

用途:对通用金属制品（如机械设备、金属管道、钢铁构架、储罐、金属货架、钢管扣件、暖气片、铁艺围栏、门窗户栏、电机等）的锈蚀现象,具有良好的防护性能，属通用型防锈底漆。

性能:1、以水稀释，无味、无污染，不燃不爆。单组份，施工方便。 2、干燥快，防闪锈  
3、在预处理钢板上有良好的附着力 4、耐水性好，防锈性能好 5、漆膜坚韧，抗冲击

理论用量: 约5-7m<sup>2</sup>/kg(以30 μ m干膜计，不含损耗)比 重: 约1.15 光 泽: 无光干燥时间:  
23±2 : 表干 1h,实干 24h,完全固化3天

性 能:14天后贮存 期:1年施工说明：直接加不大于10%清洁水稀释搅拌均匀施工方法:  
高压无气喷涂、有气喷涂、刷涂和辊涂漆膜厚度: 建议干膜30-50 μ m表面处理：钢铁表面经喷砂或抛丸处理，达到除锈标准Sa2.5级， 或手工除锈达到St3级。

涂装前将工件表面的灰砂、焊渣、油污、浮锈及旧漆皮干净。施工时保持通风，不得在环境温度低于5  
或相对湿度大于70的状况下施工，漆膜可自干，也可低温烘干，自干时温度不低于5，相对湿度不大于  
70；烘干时，流平时间不少于15分钟，烘烤温度60-80，烘烤时间不少于25分钟,涂装二遍时，一遍应干透，两遍至少间隔2小时严禁与其它涂料及有机溶剂混合。

施工结束，器具应立即用清水冲洗，以防干固。

剩余漆应密闭保存：避免阳光直射，在通风良好的地方贮存，保持容器严格密封。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放