

无异味地坪漆 无味地坪漆生产施工厂家选河北石家庄华欧环保无味

产品名称	无异味地坪漆 无味地坪漆生产施工厂家选河北石家庄华欧环保无味
公司名称	河北华欧建筑工程有限公司
价格	17.00/平米
规格参数	品牌:华欧 信号:HO-33 产地:河北石家庄
公司地址	长安区谈固西街28号
联系电话	0311-80690828 15633013011

产品详情

无异味地坪漆 无味地坪漆生产施工厂家—选河北石家庄华欧环保无异味、给您超长的质保。“先做人，再做企业！”这是我们多年来秉承的服务宗旨。“良心品质，真诚服务”铸就了我们今日的品牌，成就了我们一个又一个丰碑，收获了客户赞不绝口的口碑。

适用范围：

1、重型加工车间或耐冲压耐重压地坪、如重型机械设备制造厂、大型冲压车间等。2、普通工业厂房车间、仓储物流库房地坪；3、民用或商业停车场地坪；4、食品饮料、生物医药、电子、烟草等企业的洁净车间、实验室地坪；5、办公楼宇及普通公共建筑地坪，如办公楼、图书馆、学校、超市、医院等。

工序 产品名称 产品特性

底漆 无溶剂型环氧地坪 低VOC、环保、气味小、安全、附着力强、耐碱性好

中涂 流展型无溶剂型环氧中涂 流展性好、耐磨、耐压、抗冲击、耐腐蚀

面漆 无溶剂环氧自流平面漆 流展性好、可达到镜面效果、耐磨、耐压、抗冲击、耐酸碱、及防腐性能优

施工工艺：

基面处理 涂刷环氧底漆 镟涂流展型环氧中涂 镟涂自流平面漆

工艺特点：

镜面般外观，味道低；环保理念，漆面光亮。硬度高，寿命持久。可承受中高等载荷；

施工工序及材料名称：

材料名称 材料编号 施工方法 涂装次数 用量KG/m² 稀释剂 稀释比% 使用时限 再涂时间（25℃）

底漆 TA-1511 滚刷 1-2 0.15-0.25 25min 6h-8h

中涂 TA-1203 镘刀 1 0.8 25min 8h-12h

面漆 TA-1200 镘刀 1 0.9 20min 20h-24h

使用说明：

- 1、施工前向本公司确认施工工艺。
- 2、严禁混入油漆、水等异物，必须严格按照规定比例加入固化剂。
- 3、基层面处理：除去基层表面松动的灰、尘土、油污以及其他附着物，然后进行打磨处理。
- 4、A组份可能会有少量分层现象，施工时先将A组份初步搅匀，按比例将B组份倒入A组份，然后用专用搅拌机搅拌均匀。使用本产品，应现用现配，用多少配多少，在使用时限内用完，以免浪费。使用时严禁添加稀释剂，否则我公司不承担相关质量问题。在施工过程中应该使用专用工具，以免因工具问题而影响施工质量。
- 5、被涂物含水率大于6%，涂装场所地表面温度低于5℃或高于35℃，相对湿度大于80%，不宜施工。
- 6、涂装场所洁净无尘，通风良好，如通风不良、需开相关设备强制通风，施工现场严禁烟火。
- 7、施工完成24小时（25℃），养护时间后可正常使用。养护期间，严禁蘸水或用其他化学品的拖布清理。
- 9、施工前涂料温度应保持在20℃左右。

备注：

- 1、地面处理需用专业打磨机进行打磨。
- 2、以上工艺可根据现场实际情况进行调整。
- 3、上述产品是在特殊实验条件下进行。鉴于使用环境的多样性，使用前请向我公司咨询。

运输及储藏：

按一般危险品运输。应保存在无阳光直射，阴凉通风处，避免接触明火。不建议在低于5℃或高于30℃条件下储存。

地坪成品验收标准

- 1、表面没有发粘的现象。
- 2、表面没有镘刀痕迹，流平性好且无接缝。

- 3、允许空气中有细小颗粒造成的极小缺陷。
- 4、砂浆防滑面效果明显，没有挥发性有机物，广泛适用在现代工业地坪漆涂装；
- 5、适宜的温度是25度左右，施工之后三天地面实干，硬度需达到固化的80%左右；
- 6、平涂型、砂浆型无气泡，自流平地面允许十平方内有一个小气泡；
- 7、地坪不发花，颜色均一，大面积借口处允许有细小的色彩；
- 8、地面平整光滑，有光泽，平涂有光，水性半光或者无光。

您还有其他无异味地坪漆

无味地坪漆相关问题都可来电详询河北石家庄华欧地坪与表面材料，我们将竭诚为您服务！