

# 厚型防火涂料

产品名称	厚型防火涂料
公司名称	廊坊恩旭防火材料有限公司
价格	1.50/公斤
规格参数	品牌:冀伟诚 规格:袋装 产地:河北廊坊大城
公司地址	大城县北头村
联系电话	15127608385

## 产品详情

施工方便：喷涂、辊涂、刷涂均可。附着力强：对环氧型、醇酸型、酚醛型防锈底漆具有很强的附着力坚固耐久应用广泛、室内超薄型钢结构防火涂料适用于耐火极限要求大于2h以上各种钢结构工程承重构件的防火保护。如航天、石油、化工、电力、冶金、国防、轻纺工业等各类室外建筑特承重钢结构件的防火保护，还特别适用于一些具有烃类化学品（如油类、溶剂类等）火灾危险的钢结构工程，如石油化工工程、汽车库、石油钻井平台、贮油设施支撑架的防火保护等。

钢结构防火涂料施工方法1.使用前被防火涂物表面要将油污尘土等清除干净。2.防火涂料固体含量较高，使用前一定要将涂料搅拌均匀。3.刷、滚、喷涂均可，每隔六小时即可涂刷第二道。4.涂刷厚度可根据防火规范要求而定，通常为2-6道。5.没用完的防火涂料，要重新封严。

厚型钢结构防火涂料由特制膨胀蛭石，无机胶结材料、防火添加剂、耐高温增强材料复合化学助剂等制作而成。该涂料具有优异的防火隔热性质，可做为各类建筑钢结构、隧道、钢筋混凝土结构的梁、柱、墙、楼板的防火层，其防火性能、理化机械性能均达到GB14908-2002标准要求。

1、基层处理：施工前要彻底清除钢件上的灰尘、油污和浮锈，然后在钢件上刷两道防锈漆，经检查没有漏刷现象后，方可进行下道工序。2、防火涂料施工：该防火涂料施工，可分为加金属网和不加金属网两种。（1）加金属网固定金属网：待防锈漆实干后，按照钢件形状剪裁好金属网，用钢筋卡固定在钢件上，然后用预先焊好的钢筋棍将金属网翘起部分压平，使网与钢件表面保持1cm左右的距离。（2）不加金属网配料比例：粉料：水=1:1.1-1.2（3）喷涂（或涂抹）防火涂料 防火涂料的拌合按比例将粉料、水放进搅拌机中，搅拌5-10分钟，呈均匀稠厚流体状态即可。 喷涂：需采用专用的挤压泵喷涂系统进行施工。喷涂时喷枪要垂直于钢件表面，距离为0.4-0.6米为宜，喷涂压力应保持在0.4-0.6Mpa。 涂抹：与传统的抹水呢沙浆方法相似，要求厚度均匀一般，压实压平，避免出现蜂窝、空鼓等缺陷。施工要求：第一层涂抹厚度为5-6mm，以后每层以7-10mm为宜，直至达到设计厚度为止。注意：待第一层表干后方可涂抹下一层。不加金属网时，底层厚度不得小于1cm。（1）搅拌好的料30分钟内用完，施工温度应在5以上。（2）施工结束后，两周内尽量避免强烈振动和硬性撞击，以保证涂层质量。（3）钢件截面过大

时，即便采用加胶底料也必须加金属网。注意事项1、袋装涂料必须防潮，防雨水冲淋，宜存放干燥通风处，储存时间不宜超过6个月，袋装涂料若粘水或冻结后均不得使用。2、贮存温度4—40℃，不可放在室外贮存或在太阳下曝晒。建议用途可用于各种高层建筑、全钢结构大楼、石油化工、电力、冶金等室内外钢结构防火保护工程。