

批发耐火材料改质沥青 多种 (kg/m3)

产品名称	批发耐火材料改质沥青 多种 (kg/m3)
公司名称	镇江新区三盛耐火材料厂
价格	3600.00/吨
规格参数	型号:多种 (kg/m3) 生产厂家:中海大榭 (%) 沥青的分类:改质沥青
公司地址	中国 江苏 镇江市丹徒区 镇江新区姚桥镇
联系电话	86 0511 83385582 13951283726

产品详情

型号	多种 (kg/m3)	生产厂家	中海大榭 (%)
沥青的分类	改质沥青	规格	多种
针入度	多种 (mm)	延度	多种 (cm)
软化点	多种 ()	闪点	多种 ()

软化点: 110+-2, 甲苯不溶物>=38, 喹啉不溶物: <=5, 灰份<0.5

改质沥青产品特点:1.该名词的定义、又称改质沥青是以中温沥青为原料制取的。普通中温沥青中苯不溶分bi约为18%，喹啉不溶分qi为6%左右。当此种沥青进行热处理时，沥青中芳烃分子在热缩聚过程中产生氢、甲烷及水。同时沥青中原有的树脂一部分转化为二次树脂，苯溶物的一部分转化为树脂，成分增长，粘结性增加，沥青得到了改质。这种沥青称为改质沥青。2.该名词的性状、情况简介。改质沥青常温下为黑色固体，软化点为110。3.该产品的加工工艺情况热聚法生产改质沥青是以中温沥青为原料，连续用泵送入带有搅拌的反映釜，经过加热反应，析出小分子气体，釜液即为电极沥青。重质残油改质精制综合流程法生产改质沥青，可以生产软化点为80左右，树脂高达23%以上的任何等级改质沥青，产率比热聚法高10%。此法是将脱水焦油在反应釜中加压到0.5~2mpa，加热到320~370，保持5~20h，使焦油中有效组分，特别是重油组分，以及低沸点不稳定的杂环组分，在反应釜中经过聚合转变成沥青质，从而得到质量最好的改质沥青。产品用途:改质沥青用于电解铝行业生产预焙阳极块；也可作为电极粘结剂。主要指标:指标名称 改质沥青一级二级 实测值软化点 (环球法) >100-115>100-120108甲苯不溶物含量% 28-34>2630.2喹啉不溶物含量% 8-148-158.12树脂含量%不小于181622.08结焦值%不小于545057.42灰份%不大于 0.30.30.15水份%不大于 55

软化点	110+-2	
甲苯不溶物	>=38	
喹啉不溶物	<=5	
灰份	<0.5	