

# EPU-253聚氨酯改性环氧高粘接大理石/塑料/木材/玻璃/陶瓷/碳纤维增强塑料/金属

产品名称	EPU-253聚氨酯改性环氧高粘接大理石/塑料/木材/玻璃/陶瓷/碳纤维增强塑料/金属
公司名称	络合高新材料（上海）有限公司
价格	.00/kg
规格参数	色泽:1 黏度:180000-22000 环氧当量:235-270
公司地址	浦东新区金沪路1160号A栋5楼
联系电话	13641734574

## 产品详情

EPU-253聚氨酯改性环氧树脂

EPU-253高粘度高弹性聚氨酯改性环氧树脂粘接强度高坚韧

概述:

EPU-253是高粘度高弹性聚氨酯改性环氧树脂。特性如下：

- 1.高剥离强度、耐外力冲击
- 2.良好的搭接剪切强度、良好的抗蠕变性能
- 3.粘接强度高、坚韧、良好的耐冲击性

可和大多数的环氧固化剂使用如，脂肪族聚胺、聚酰胺、DICY、酸酐等，来获得高水平的耐化学性能和物理性能。易溶于甲苯、卤代烃、丁酮、醋酸丁酯等。

化学组成：

聚氨酯改性双酚A型环氧树脂(注：可根据使用情况用活性稀释剂稀释)

性能指标:

产品名称 EPU-253

环氧当量 235-270  
(g/eq) 180000-220000

黏度  
(25 ,cps)

色泽 1.0  
(Gardner)

应用领域:

1. 金属粘接, 例如铝、铜、具有优良性能的特种钢
2. 大理石、塑料、木材、玻璃、陶瓷、碳纤维增强塑料的粘接
3. 地板底涂粘接, 柔性涂料, 油墨等
4. 柔韧性胶粘剂、导热胶、高性能增韧复合材料

包装: 20kg, 200kg。

Lepmod核壳增韧环氧树脂 EPX-125, EPX-125T, EPX-125R, EPX-125K, EPX-125B, EPX-125C, EPX-152, EPX-425, EPX-252

ADEKA 特殊环氧树脂

品名 粘度mPa.s/25 环氧当量 色泽G 性能概述 用途

EP-4080E 2300 215 1 ( 氢化双酚A型, 无色透明, 耐候, 耐黄变 ) ( 耐候涂料、耐紫外胶黏剂、LED封装, 3D打印 )

EP-4000 4500 320 1 ( 聚醚改性双酚A型, 柔软型环氧, 有色金属高粘接 ) ( 胶粘剂、涂料、复合材料 )

EP-1307 25000 630 2 ( 聚醚改性双酚A型, 柔韧型环氧 ) ( 胶粘剂、涂料、复合材料 )

EPU-73B 130000 240 2 ( 聚氨酯改性, Al,Zn接着优异, 高强度 ) ( 结构性胶黏剂 )

EP-49-10N 30000 220 2 ( 螯合改性型环氧, 高防腐, 高接着, 低粘度 ) ( 结构性胶黏剂 )

EP-49-10P 8000 ( 50 ) 240 1 ( 高防腐, 高接着, 非铁类金属密着性 ) ( 结构性胶黏剂 )

EPU-7N 13000 230 2 ( 可挠性, 高剥离接着 ) ( 结构性胶黏剂 )

EPR-2007 120000 310 5 NBR ( 改性, 高剥离强度, 强韧性 ) ( 结构性胶黏剂 )

ADEKA 嵌段聚氨酯树脂

品名 粘度mPa.s/25 嵌酯当量 色泽Max,G 比重 (25 ) 性能概述及用途

QR-1636-2I 15000 2235 1 1.05 PVC  
塑浆改良剂、汽车底盘防护涂料

QR-9401-1 40000 830 1 1.05 PVC  
底促进剂、接着性，可挠性

QR-9466 25000 (50 ) 1400  
1 1.03 车体结构粘接，耐冲击、增韧、高剥离

#### ADEKA 低氯环氧树脂

品名 粘度mPa.s/25 环氧当量g.eq-1 色泽Max,G 水解氯max,ppm 总氯含量max,ppm 性能概述  
用途

EP-4100HF 12000 182 1 100 600 低总氯双酚 A 型 高接着、高耐热、低卤素

EP-4901HF 2000 170 2 200 700 低总氯双酚 F 型 电子封装、油墨

EP-4000S 1800 260 2 200 3000 BPA-PO 型 低粘度、低应力、有色金属高接着

EP-4000L 2000 255 2 100 300 高纯度 BPA-PO 型 低粘度、低应力、有色金属高接着

EP-4088S 230 170 2 300 3000 DCPDM 型，高接着，低粘度 高接着（铝和玻璃）、PCB  
耐温稀释剂

EP-4088L 230 165 1 100 900 DCPDM 型，高接着，低粘度 高接着（铝和玻璃）、PCB  
耐温稀释剂

EP-3950S 650 95 1 100 1200 缩水甘油酯型，高反应活性，高 Tg 耐温复合材料、灌封、  
胶黏剂

EP-3950L 650 95 1 100 300 缩水甘油酯型，超低氯，高反应活性，高 Tg 耐温复合材料、灌  
封、胶黏剂

EP-3980S 30 170 1 100 700 缩水甘油酯型，低粘度 户外浇注、电气绝缘材料、干式变压器灌封