

珍珠岩 信阳市平桥区华申矿物制品厂 园艺珍珠岩厂

产品名称	珍珠岩 信阳市平桥区华申矿物制品厂 园艺珍珠岩厂
公司名称	信阳市平桥区华申矿物制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省信阳市平桥区信阳市平桥区五里镇
联系电话	13507605288

产品详情

今天说下膨胀珍珠岩应用领域

膨胀珍珠岩产品应用：膨胀珍珠岩是应用极为广泛的一种材料，几乎涉及到各个领域，例如：

- 1.制氧机、冷库、液氧液氮运输的填充式保温隔热。
- 2.用于酒类、油类、药品、食品、污水等产品过滤。
- 3.用于橡胶、油漆、涂料、塑料、等填充料及扩张剂。
- 4.用于吸附浮油。
- 5.用于农业、园艺、改良土壤、保水保肥。
- 6.用于与各种粘合剂配合制成各种规格与性能的型材。
- 7.更大量的用于工业窑炉与建筑物屋面与墙体的保温隔热上

水泥膨胀珍珠岩屋面保温层的工艺流程

一、工艺流程：基面清扫并洒水湿润—标高控制小隔断(水泥砂浆或砖砌块)—隔气层施工—分层铺设保温层—留排气通道—埋排气管—保温层面层处理并保护—排气管细部构造处理—养护

二、施工步骤及施工技术：

- 1、施工步骤：基层处理 保温砂浆搅拌 铺设、压紧 刮平 找平。

2、施工技术：

(1) 基层处理：在抹水泥膨胀珍珠岩保温砂浆之前，应事先检查基层，基层不平整的部位，高出的部分须剔平，低处用水泥砂浆分层填实，基层表面的灰尘、污垢等应事先清除干净。

(2) 设计有隔气层时应按设计做隔气层，涂刷均匀无漏刷

(3) 水泥膨胀珍珠岩保温砂浆搅拌：

机械搅拌：

- a、搅拌之前先将所需水量倒入搅拌机内，启动搅拌机1~2分钟后加入水泥膨胀珍珠岩保温砂浆粉料。
- b、搅拌时间以1.5~2.0分钟为宜。
- c、水泥膨胀珍珠岩保温砂浆的加水量以拌和好的料浆稠度为7.5cm左右，密度控制在950~1050g/L。

人工搅拌：

人工搅拌时必须搅拌均匀，园林用珍珠岩，并严格控制加水量，不能使水泥膨胀珍珠岩保温砂浆过稀，同时要求在铁板或灰槽中搅拌，严禁在铺设面或室内地面搅拌。现浇整体保温层施工时，水泥拌合物宜采用人工搅拌，随拌随泼水泥浆直至均匀

三、质量要求：

- 1、水泥膨胀珍珠岩保温砂浆与基层及各层砂浆之间应粘结牢固，不得有空鼓、起泡、裂缝、漏压等缺陷。
- 2、接茬处平整，表面光滑整洁。

珍珠岩保温板主要由面层料和底层料使用珍珠岩保温板设备复合组成：

珍珠岩保温板面层料由525号高铝水泥100份、石英砂和石英粉的混合物150份、含有颜料的外加剂溶液90份配制而成，将525号高铝水泥、石英砂和石英粉的混合物混合拌匀，然后加入含有颜料的外加剂溶液拌成浆体均铺在珍珠岩保温板设备的模具中，珍珠岩哪家好，振动模具，待浆体表面出水，用提水粉匀撒浆体表面，园艺珍珠岩厂，将明水吸尽，珍珠岩，然后再次振动模具，浆体表面出水后，再次用提水粉匀撒浆体表面将明水吸尽。

珍珠岩保温板底层料由525号高铝水泥、膨胀珍珠岩和水按体积比为：1 4 1配制而成，用水将高铝水泥和膨胀珍珠岩的混合物拌均匀即成，然后将底层料倒入珍珠岩生产设备模具内的面层料上压抹成型，即制成珍珠岩保温板。

珍珠岩-信阳市平桥区华申矿物制品厂-园艺珍珠岩厂由信阳市平桥区华申矿物制品厂提供。“锂基膨润土,活性白土,沸石粉”就选信阳市平桥区华申矿物制品厂(www.xyhuashen.com/)，公司位于：河南省信阳市平桥区信阳市平桥区五里镇，多年来，信阳市平桥区华申矿物制品厂坚持为客户提供好的服务，联系人：李光珍。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。信阳市平桥区华申矿物制品厂期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.xyhuashen.com)还是从事珍珠岩，信阳珍珠岩厂家，珍珠岩生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。