

## D113弱酸性阳离子交换树脂。【图】

产品名称	D113弱酸性阳离子交换树脂。【图】
公司名称	天津波鸿树脂科技有限公司
价格	5800.00/吨
规格参数	牌号:D113SC弱酸树脂，双层使用， 离子型:阳离子交换树脂 酸碱性:酸性离子交换树脂
公司地址	天津市东丽区津塘公路务本一村
联系电话	13072228555 13902098984

## 产品详情

牌号	D113SC弱酸树脂，双层使用，	离子型	阳离子交换树脂
酸碱性含量	酸性离子交换树脂	外观	白色或浅黄色球状颗粒，
	45-52（%）	CAS	手机：13902098984

此型号是在大孔的丙烯酸共取聚交联高分子基体上带有羧基(-cooh)的离子交换树脂，具有交换容量高，机械强度高、化学稳定性好，抗污染、抗氧化性能优越，交换速度快等特点。本产品相当于国外牌号：德国Iewatitcnp-80美国Amberliteirc-84

产品技术标准：（符合化工部标准hg2-885-76）

- 1、外观：乳白色球状颗粒。
- 2、出厂型式：氢型
- 3、主要性能指标：

序号	指标名称	指标
1	含水量 %	45~52
2	全交换容量 mmol/g(干)	10.8
3	湿真密度(20c)g/ml	1.14~1.20
4	粒度范围 mm	0.315~0.63
5	粒度 %	95
6	圆球率 %	90

使用时参考指标：

- 1、ph范围：0-14
- 2、允许温度：氢型 100
- 3、膨胀：% (na h) 70
- 4、工业用树脂层高度：m 0.8-2.0
- 5、再生液浓度：naoh:2-4%
- 6、再生剂用量：kg/m (按100%计，工业品) hcl(2-4%)  
体积：树脂体积 = 2 -3:1naoh(2-4%) 体积：树脂体积 = 2 -3:1
- 7、再生液流速：m/h 4-8
- 8、再接触时间：minute:30-45
- 9、正洗流速：m/h:约20
- 10、正洗时间：minute:约20-30
- 11、运行流速：10-40 m/h
- 12、工作交换容量：

用途：本品与001 x 7配套能十分明显的除去水中碱度和硬度。特别是除去水中的碳酸氧盐。碳酸盐及其它碱性盐类。也可用于工业废水处理、金属回收、生物药物的分离及提纯。  
。天津行业信息

单位名称	天津市波鸿建材化工树脂有限公司
地址	天津市东丽区津塘公路四号桥
邮编	300300
电话	(022) 24968623手机:13902098984
传真	022-24968623
法人代表	刘在胜
联系人	刘在胜
网址	<a href="http://www.tianjinbohong.com">http://www.tianjinbohong.com</a>
信箱	bohongjiancai@sina.com
单位简介	我公司主要生产离子交换树脂，四大系列，二十多种型号。以天津南开大学离子交换树脂技术质量为标准，生产大孔型强酸阳离子交换树脂：001x7、001x1、001x4、001x14、001x7x7、d72、d61、d001-cc、d81、nkc-9干氢树脂；各种凝胶型、大孔型弱酸阳离子树脂：d113、d152、d151、110；各种凝胶型、大孔型强碱阴离子交换树脂：201x4、201x7、d290、d296、d261、280、d284；各种大孔型弱碱阴离子交换树脂：d301、d301、gd370、d371、d392、d380、d382；螯合性离子交换树脂：d401，d418；各种大孔型吸附树脂：d3520、d400

	6、d4020、h103、h107、h1020、x-5、ab-8、nka、nka-2、nka-9、s-8等。
经营范围	离子交换制造，催化剂、活性氧化铝，锅炉清灰剂，有色金属，各种高级保温节能材料，水质污染防治设备及材料；技术开发、转让、咨询、服务（离子交换树脂及产品）。