天津001x7(732)离子交换树脂【图】

产品名称	天津001x7(732)离子交换树脂【图】
公司名称	天津波鸿树脂科技有限公司
价格	5850.00/吨
规格参数	
公司地址	天津市东丽区津塘公路务本一村
联系电话	13072228555 13902098984

产品详情

牌号	001x7（732#）.电话：022-24968623	离子型	阳离子交换树脂
酸碱性	酸性离子交换树脂	外观	金黄色不透明球状颗粒
含量≥	46-52（%）	颗粒尺度	0.3-1.25mm
溶解性	优	用途	硬水软化,纯水制备。
CAS	手机：13902098984		

此型号是在大孔的丙烯酸共取聚交联高分子基体上带有羧基 (－cooh)的离子交换树脂，具有交换容量高，机械强度高、化学稳定性好，抗污染、抗氧化性能优越，交换速度快等特点。
本产品相当于国外牌号：德国 lewatitcnp-80美国 amberliteirc-84

产品技术标准：（符合化工部标准 hg2-885-76）

1、外观：乳白色球状颗粒。
2、出厂型式：氢型
3、主要性能指标：

序号	指标名称	指标
1	含水量 %	45~52
2	全交换容量 mmol/g(干)≥	10.8
3	湿真密度(20c)g/ml	1.14~1.20
4	粒度范围 mm	0.315~0.63
5	粒度 % ≥	95
6	圆球率 % ≥	90

使用时参考指标：

1、ph范围：0-14
2、允许温度：氢型≤ 100
3、膨胀：%（na →h ）≤ 70
4、工业用树脂层高度：m 0.8-2.0
5、再生液浓度：naoh:2-4%
6、再生剂用量：kg/m (按100%计，工业品) hcl(2-4%)
体积：树脂体积＝２-3:1naoh(2-4%) 体积：树脂体积＝２-3:1
7、再生液流速： m/h 4-8
8、再接触时间：minute:30-45
9、正洗流速： m/h:约20
10、正洗时间：minute:约20-30
11、运行流速：10-40 m/h
12、工作交换容量：