

热卖促销联苯胺黄GK黄 12#黄 颜料黄GK

产品名称	热卖促销联苯胺黄GK黄 12#黄 颜料黄GK
公司名称	深圳市新色彩颜料有限公司
价格	1.00/1
规格参数	新色彩:GK黄 色光:黄光
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道禾花社区华南大道1号华南国际印刷纸品包装物流区二期2号楼A1116
联系电话	18028711618

产品详情

热卖促销联苯胺黄GK黄12#黄颜料黄GK英文别名：C.I. 21090; C.I. Pigment Yellow 12; C.I. Pigment Yellow 12 (VAN) (8CI); Pigment Yellow 12 (21090); Pigment Yellow 12;

2,2'-[(3,3'-dichlorobiphenyl-4,4'-diyl)di(E)diazene-2,1-diyl]bis(3-oxo-N-phenylbutanamide);
(2E,2'E)-2,2'-[(3,3'-dichlorobiphenyl-4,4'-diyl)di(1E)hydrazin-2-yl-1-ylidene]bis(3-oxo-N-phenylbutanamide); 2-[2-chloro-4-[3-chloro-4-[2-oxo-1-(phenylcarbamoyl)propyl]azo-phenyl]phenyl]azo-3-oxo-N-phenyl-butamide

CAS RN：15541-56-7

EINECS：228-787-8

联苯胺黄GK黄分子式：C₃₂H₂₆CL₂N₆O₄

联苯胺黄GK黄物理化学性质编辑

联苯胺黄GK黄熔点 312-320 °C

联苯胺黄GK黄水溶性 <0.1 g/100 mL at 22 °C

联苯胺黄GK黄溶解性：不溶于水，微溶于乙醇；在浓硫酸中为红光橙色，稀释呈棕黄色沉淀；在浓硝酸

中为棕黄色。

色相或色光：黄色

联苯胺黄GK黄密度/(g/cm³)：1.4

联苯胺黄GK黄堆积密度/(lb/gal)：9.3-13.6

联苯胺黄GK黄熔点/：317-322[1]

联苯胺黄GK黄平均粒径/μm：0.10-0.21

联苯胺黄GK黄粒子形状：棒状

联苯胺黄GK黄比表面积/(m²/g)：21;63

联苯胺黄GK黄pH值/(10%浆料)：5.0-8.5

联苯胺黄GK黄吸油量/(g/100g)：25-80

遮盖力：半透明/透明

联苯胺黄GK黄衍射曲线：

联苯胺黄GK黄反射曲线：

联苯胺黄GK黄黄色粉末，熔点317。在150 加热20min微变绿。密度1.24 ~ 1.53g/cm³。在浓硫酸中为红光棕色，稀释后呈棕光红色；在浓硝酸中为棕光黄色。本品较C. I. 颜料黄1抗溶剂及抗迁移性强，着色力高，耐晒性和透明性亦较好。熔点:312-320 相对密度:1.34g/cm³溶解性:<0.1 g/100 mL at 22

用途编辑

联苯胺黄GK黄用于油墨、油漆、橡胶、塑料、涂料印花浆、文教用品的着色该品种剂型牌号有159种。中性黄色，符合四色版印刷的颜色标准；高着色强度与鲜艳度及透明度（Lutetia黄2JRT比表面积为44m²/g）；中等耐溶剂性能，显示出再结晶趋势；耐光耐气候牢度较低，在1/1、1/3标准深度下为3级及2级，比其他黄色颜料（P.Y.13,83,127,176）低1-2级。广泛用于印墨，可用于包装印墨，美国用挤水转相色膏剂

型；亦可用于涂料印花及塑料着色，软质PVC中有一定迁移性，良好耐热性使其用于聚氨酯泡沫塑料着色。

3,3'-二氯-4,4'-联苯二胺,盐酸盐、3,3'-二氯联苯胺、N-乙酰乙酰苯胺、冰醋酸、醋酸钠、烧碱、土耳其红油、亚硝酸钠、盐酸

联系人：黄智勇手机：QQ：229301550 TEL：FAX：

地址：深圳市龙岗区平湖华南城

热卖促销联苯胺黄GK黄12#黄颜料黄GK