

低价供应T300-6K-50B碳纤维丝

产品名称	低价供应T300-6K-50B碳纤维丝
公司名称	苏州力一木新材料科技有限公司
价格	1.00/1
规格参数	东丽:T300 T300:6K-50B 日本:东丽
公司地址	中国江苏自由贸易试验区苏州片区工业园区钟园路788号丰隆城市生活广场3幢4312室
联系电话	13776277589

产品详情

我司长期供应日本东丽T300、T700-T800、T1000级别碳纤维丝

长期供应日本东邦1K3K6K12K24K碳纤维丝 碳纤维布

长期供应日本三菱3K6K12K碳纤维丝 碳纤维布

长期供应韩国东丽3K6K12K24k碳纤维丝碳纤维布

长期供应美国东丽3K6K12K24K碳纤维丝碳纤维布

长期供应法国东丽3K6K12K24K碳纤维丝 碳纤维布

长期供应东丽3K12K单向布

东丽3K平纹 斜纹 干布预浸布

碳纤维粉 碳纤维制品 碳纤维短切

T300

拉伸强度：3530 Mpa

拉伸模量：230 Gpa

伸长率：1.5 %

密度：1.76 g/cm³

直径：7 μm

丝束：1K 3K 6K 12K

上浆剂：40A, 40B 1.0%

40D 0.7%

50A, 50B 0.7%

捻状：加捻, 无捻, 解捻

热膨胀系数：-0.41 · 10⁽⁻⁶⁾/

比热容：0.19 Cal/g ·

热导率：0.025 Cal/cm · s ·

电阻：1.7 × 10⁽⁻³⁾ · cm

含碳量：93 %

钠钾含量：<50 ppm

T300J

拉伸强度：4210 Mpa

伸长率：1.8 %

密度：1.78 g/cm³

丝束：3K 6K 12K

上浆剂：40B 1.0%

50C 1.0%

捻状：无捻, 解捻

热膨胀系数：-0.43 · 10⁽⁻⁶⁾/

比热容：0.18 Cal/g ·

热导率：0.0223 Cal/cm · s ·

电阻： 1.5×10^{-3} · cm

含碳量：94 %