

冲渣沟用铸石板内衬 武乡冲渣沟用铸石板 圣烁耐磨材料

产品名称	冲渣沟用铸石板内衬 武乡冲渣沟用铸石板 圣烁耐磨材料
公司名称	山东圣烁耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市开发区
联系电话	18105346619

产品详情

山东圣烁耐磨材料有限公司生产各种铸石板，铸石条，冲渣沟用铸石板安装，刮板机铸石板，冲渣沟用铸石板内衬，内蒙古铸石条厂家，捞渣机铸石板、铸石板异形件、超高分子聚乙烯板、压延微晶板、高分子板、高分子耐磨板，公司现已形成集设计，生产，安装，铸石条厂家筛条，服务于一体的系统化经营模式，产品广泛应用于电力，钢铁，火力冲渣沟用铸石板，煤炭，武乡冲渣沟用铸石板，水泥，矿山，化工等行业，产品主要出口日本，印度，并销往全国各地。

密度 2900-3000 kg/m³，硬度 8莫氏（最值），抗压强度

450Mpa，抗折强度 60MPa，耐磨度最值110mm³，无动力铸石弊条筛，吸水率0%，抗温性400 C，对骤变温度的抵抗性150 C。

铸石板厂家生产的铸石板规格一般为200×300×20mm，为确保施工质量梯形板需要根据实际施工需要进行现场切割耐磨铸石板。铸石板对于转角处、门口处、预留孔、管道出入口或地漏等部位容易形成薄弱环节造成隐患，故应在施工时特别注意及加强处理。

严格控制铸石板的施工环境技术条件、环境温度大于12℃、湿度不大于80%，铸石板厂家应保证铸石板的质量、不赶进度。铸石板施工场地应保持通风良好、配置消防器材、和禁止烟火警示牌、以保证安全。

施工时为确保铸石板使用面平整度达标，需要用木锤或橡皮锤敲打铸石板。施工时，其表面的杂物、灰尘、油污等在衬砌铸石板前清理干净。打上调制好的胶泥进行衬砌施工，铸石板上涂抹的胶泥层厚度以8-10mm为宜，铸石板间的胶泥以3-5mm为宜，胶泥层和铸石板间的接缝必须充填饱满，不得有空洞。

铸石板价格产品的主要成分

铸石板生产是通过原料熔化、熔浆结晶、铸件退火使多矿物相的原料转变成单一“铸辉石”矿物相，同时具有合适粒度（0.01-0.1mm）的产品。铸石原料的化学成分主要是 SiO₂、CaO、MgO、

FeO、Fe₂O₃、Na₂O和K₂O。在斜长石、普通辉石、橄欖石、磁铁矿等多矿物相转变成单一的涛辉石，即一种在铸石工艺条件才能获得的特殊的辉石相时，才能获得合适的粒度。在一定的工艺条件下，当获得合适的粒度时，相应地也完成了矿物相的转变。其中SiO₂，Al₂O₃、CaO和FeO在矿物相组成上起决定作用。FeO和Fe₂O₃稍逊，但是它们在调整熔浆粘度上起重要作用，此外它们是磁铁矿的组成成分。K₂O、Na₂O含量少，能降低熔浆粘度，往往滞后到最后成为析出物的成分。

冲渣沟用铸石板内衬-武乡冲渣沟用铸石板-圣烁耐磨材料由山东圣烁耐磨材料有限公司提供。山东圣烁耐磨材料有限公司（www.sddzss.com）是山东德州，塑料板(片、节)、棒的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在圣烁耐磨材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创圣烁耐磨材料更加美好的未来。