

优质刚玉莫来石转 1700 ()

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 优质刚玉莫来石转 1700 () |
| 公司名称 | 洛阳强业耐火材料有限责任公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 耐火温度:1700 () 耐压强度: 60 (Mpa) 刚玉莫来石砖类项指标:刚玉莫来石砖 |
| 公司地址 | 中国 河南 洛阳市涧西区 西苑路一号 |
| 联系电话 | 86 379 63591188 13838889898 |

产品详情

耐火温度 1700 () 耐压强度 60 (Mpa)

刚玉莫来石砖

| 类项 | 刚玉莫来石砖 | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 指标 | | |
| al2o3 % | 80 | 86 |
| sio2 % | 14 | 11 |
| fe2o3 % | <0.8 | <0.3 |
| 体积密度 (g/cm3) | 2.75 | 2.90 |
| 显气孔率% | 21 | 19 |
| 常温耐压强度 (mpa) | 60 | 80 |
| 热膨胀系数 *10-6/ | 4.8-7.6 | 5.0-8.0 |
| 热震稳定性 (水冷) 次/1100 | 20 | 20 |
| 荷重软化温度 (0.2 mpa,0.6%) | 1700 | 1700 |
| 重烧线变化率% (1600 *2h) | ± 0.2 (1450 *12h) | ± 0.2 (1600 *12h) |
| 最高使用温度 | 1700 | |
| 应用 | 用于陶瓷行业和电子磁性材料行业匣体 | 用于高温窑内衬和电子磁性材料行业推板 |