

## 电熔氧化锆砂 ~ 2500 ( )

产品名称	电熔氧化锆砂 ~ 2500 ( )
公司名称	洛阳强业耐火材料有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	耐火温度: ~ 2500 ( ) 性能品种:全稳定
公司地址	中国 河南 洛阳市涧西区 西苑路一号
联系电话	86 379 63591188 13838889898

## 产品详情

耐火温度 ~ 2500 ( )

性能品种	全稳定	半稳定	性能品种	全稳定	半稳定
zro2 + hfo2 , %	94	94	长期使用温度 ,	2200	2200
cao2 , %	4.5 ~ 5.5	3.5 ~ 4.5	耐火度 ,	~ 2500	~ 2500
sio2 , %	< 0.2	< 0.5	稳定度 , %	100	70-85
fe2o3 , %	< 0.2	< 0.4	粒度 , mm	按用户要求供货	
al2o3 , %	< 0.2	< 1.0			

稳定性氧化锆砂可用于制造连续铸钢水口砖或定径水口、窑用支架、真空感应  
熔化用的坩埚、高温炉管、拉丝模等，此外，氧化锆砂也是一些高温精密铸造  
业不可缺少的耐高温型砂。