

氧化铝空心球砖

产品名称	氧化铝空心球砖
公司名称	洛阳强业耐火材料有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 河南 洛阳市涧西区 西苑路一号
联系电话	86 379 63591188 13838889898

产品详情

项目	氧化铝空心球砖		赛隆结合氧
	kz-99	kz-90	化铝空心球砖
最高使用温度	1800	1650	1600
al2o3%	99	90	70
fe2o3%	0.15	0.3	n5
sio2%	0.2		
体密g/cm3	1.25 ~ 1.7	1.3 ~ 1.8	1.5
显气孔率%	50 ~ 67	50 ~ 67	
常温耐压强度mpa	10	10	15
荷重软化温度, (0.2mpa,0.6%)	1700	1650	1700
重烧线变化率% (1600 × 3h)	± 0.3	± 0.3	
导热系数w/m.k	0.9	0.9	1.1(1000)
热稳定性次 >	20(1100 -空冷)		15次(1100 -水冷)
热膨胀系数 × 10-6/ (室温度1300)	8.6	8	
主晶相	α-al2o3		
应用	隔热砖		用作1400 ~ 1600 陶瓷窑炉及其它高 温窑炉的热面内衬