之江GM-602环氧树脂型石材干挂胶

产品名称	之江GM-602环氧树脂型石材干挂胶
公司名称	济南宏峰建筑科技有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	
公司地址	天桥区黄台魏家庄770-2
联系电话	15054149986

产品详情

4.使用方法表面处理：为达到佳使用效果，粘结部位的表面要做清洁处理，去除表面的锈、尘土、油渍等污物，并保持干燥。光面需打毛。配胶：根据需要按照重量（或体积）比1:1取a、b组份适量，充分混合均匀，混匀后的胶外观应均匀一致。涂胶&粘结：用适当的工具把混合好的胶涂布于被粘结部位的表面后进行粘接。建议a、b组份充分混合后的20分钟有效操作期(23oc)内完成涂胶和粘结操作。温度越高，适用期越短。

以下操作数据供参考25oc条件下，初凝（固）时间：30分钟，小时达到完全固化强度的80%，小时完全固化。

5.注意事项1、使用时按建议的比例充分混合均匀，比例偏差过大或混合不均匀可能会造成石材泛黄或部分污染；2、本产品含有的环氧树脂和胺类固化剂均属化学品，施工时务必采取安全防护措施，避免眼睛或皮肤沾染。若发生皮肤接触应及时擦除污染物，并用水和肥皂清洗；若发生眼睛接触，应用清水冲洗15分钟，并及时就医；3、为确保施工安全，胶固化初期勿承重。

6.包装与储存a组份：15kg，b组份：15kga组份：9kg，b组份：9kg

两组份单独存放期为12个月。本产品存放在干燥通风处，用后及时封盖。

---

gm-602环氧树脂型石材干挂胶1.产品特性1、环氧双组份室温快速固化；2、粘接强度高，触变性好；3、耐候性好，耐冷热冲击4、耐水、耐化学腐蚀；5、可粘接石材、陶瓷、玻璃、金属、木材等多种材料。

2.应用范围1、石材、陶瓷等的内外墙干挂粘结；2、混凝土、陶瓷、石材、木材等预制件的拼合、粘结与勾缝；3、混凝土、石材等裂缝修补；4、结构体的定位、锚固、加固和补强。

3.技术指标

项目样品类型 / 养护条件性能指标(mpa)参考标准拉剪强度不锈钢-不锈钢 / 标准条件*≥15jc

887-2001压剪强度石材-石材 / 标准条件≥12石材-石材 / 冻融循环50次≥10石材-不锈钢 / 标准条件≥15*标准条

件：温度=23±2°C，相对湿度=50±5%，养护48小时属性gm602/agm602/bgm602-mixed颜色（外观）灰色膏状白

色膏状灰白密度(g/cm3)约 1.8约 1.8粘度(pa · s)*300-600150-300触变有效操作时间期