

真石漆涂料 真石漆 美利佳涂料

产品名称	真石漆涂料 真石漆 美利佳涂料
公司名称	湖北美利佳涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区佳海工业园D3栋
联系电话	13886281316

产品详情

12到24小时之后打磨喷底油两遍-----喷真石漆2-3mm-----喷面油两遍施工技术指标UV，辐射，水性，助剂，颜料、喷涂底油：选用下壶喷枪，真石漆涂料，压力4-7Kg/平方厘米，施工时温度不能低于10℃，喷涂两遍，间隔2小时，厚度约30微米，常温干燥12小时。、喷涂真石漆：选用真石漆喷枪，真石漆，空气压力控制在4-7千克/平方厘米，施工温度10℃以上，厚度约2-3mm，如需涂抹两道、三道，则间隔2小时，干燥24小时后方可打磨。、打磨：采用400--600目砂纸，轻轻抹平真石漆表面凸起的砂粒即可。注意用力不可太猛，否则会破漆膜，引起底部松动，严重时会造成附着力不良，真石漆脱落。

一次成型因为出漆量太大喷出来往往不够平整，在真石漆较稀的情况下稍有不慎就会流挂。二次成型出漆量较少，扇面雾化效果好容易控制，喷出来很平整，稍加打磨后手感要好很多。一次成型能降低施工风险，减少成本。有时候施工是靠天吃饭，真石漆价格，尤其在南方的雨季，如果墙体没干，或者下雨，在赶工期的形势下可能会出现勉强作业的情况，外墙真石漆，如果是一次成型后发现漆面发白损失就大了，要是先薄薄的喷一次干后漆面没发白基本就没什么大问题，万一有一点点发白，推迟工期二次施工时也可以把它盖住。就算工期太紧必须施工，哪么干透后的前一次真石漆对后续的水份会起到阻滞作用，为二次施工的漆面干燥争取时间，等漆面干透后水份再渗出来也不会发白了。

在潮湿、见光少或阳光直射不到的地方（如浴室、厨房、洗衣房等）涂料或墙体表面上出现的黑色、灰色或褐斑点。使用了劣质乳胶漆或涂装前，没有将基材或涂层上的霉斑清理干净。在变色的地方滴几滴家用漂白剂，以检测霉菌是否存在。如果污点消失了，说明可能是霉菌。用稀释的家用漂白剂溶液（一份漂白剂对三份水）擦洗表面，以彻底清除霉菌，工作时戴橡胶手套和护目镜彻底冲洗。

真石漆涂料-真石漆-美利佳涂料由湖北美利佳涂料有限公司提供。湖北美利佳涂料有限公司（www.mljtl.com/）为客户提供“天然真石漆，岩片漆，多彩漆，质感漆，氟碳漆，内外墙涂料”等业务，公司拥有“美利佳”等品牌。专注于无机颜料等行业，在湖北襄樊有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：候国民。