

# 梧州阻燃橡胶板 耐火阻燃橡胶板 电厂橡胶板

产品名称	梧州阻燃橡胶板 耐火阻燃橡胶板 电厂橡胶板
公司名称	景县佰源橡塑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	景县张戈候橡塑基地
联系电话	13383185943

## 产品详情

在购买橡胶板方面的几点建议

产品价格：对于现在某个用户如果当地没有卖这个产品的首先考虑的也是附近的地方去选购，货比三家是肯定的了

使用寿命，用户要确定只要是橡胶产品件就不可能使用寿命是很长的，在确保远离阳光暴晒的环境下橡胶的寿命3-5年是没有问题的，反之也就一年半载

标准的厚度3mm、5mm、8mm、10mm、15mm、20mm、25mm

标准件：50kg/件 宽度1米1.2米1.5米2米供选择。

橡胶板具有较高硬度，是以橡胶为主体材料(可含有织物、金属薄板等增强材料)，经硫化而制得的具有一定厚度和较大面积的片状产品，简称胶板。那么橡胶板在生活中有哪些优越性?下面就为大家简单介绍一下。近年来，随着建筑业的迅速发展以及人民生活水平的不断提高，橡胶制品显露出它的强大生命力。如在建筑业中，目前楼房多采用水泥预制板，如在楼板上铺橡胶板，可减少声响，同时又有助于楼板寿命提高。橡胶板还可以制出各种密度胶窗条，可有效杜绝漏风、漏雨的问题。随着生产、生活需求的发展变化，橡胶板可以生产出具有黑色、灰色、绿色、蓝色等不同颜色，以满足不同企业及生活的需要。

## 氟橡胶板的特性

氟橡胶的耐低温性能一般，它能保持弹性的极限温度为-15~-20 。随着温度的降低，它的拉伸强度变大，在低温下显得强韧的。在测2mm厚的标准试样时，它的脆性温度在-30 左右；厚度1.87mm时为-45 ；厚度0.63mm时为-53 ；厚度0.25mm时为-69 。一般氟橡胶的使用温度可略低于脆性温度。如美国标准MIL-25879D中规定使用温度为-40~205 。国外对氟橡胶在航空发动机中使用温度极限为-35 。

氟橡胶的气体溶解度比较大，其扩散速度比较小，总的气透性很小。在氟橡胶中，填料的加入，充填了橡胶内部的空隙，从而使硫化胶的气透性变小，这对于真空密封是很有利的。如配合适中，氟橡胶可解决 $10^{-7}$ Pa真空密封。