

# PC/ABS台湾奇美 PC-365

产品名称	PC/ABS台湾奇美 PC-365
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	台湾奇美:PC-365
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

## 产品详情

耐冲击PC/ABS合金料/PC-365/台湾奇美/高耐热

物理性能额定值单位制测试方法比重 --1.13 ASTM D792--1.13g/cm3ISO 1183Spiral Flow 3, 43.86in内部方法收缩率 - 流动4.0E-3 到 6.0E-3in/inASTM D955吸水率 (73 ° F, 24 hr)0.40%ASTM D570硬度额定值单位制测试方法洛氏硬度 (R 计秤)110 ASTM D785

机械性能额定值单位制测试方法抗张强度 屈服, 73 ° F7680psiASTM D638屈服7250psiISO 527-2/50断裂6670psiISO 527-2/50伸长率 断裂, 73 ° F85%ASTM D638断裂80%ISO 527-2/50弯曲模量 73 ° F327000psiASTM D790-- 5334000psiISO 178弯曲强度 73 ° F11400psiASTM D790-- 511600psiISO 178冲击性能额定值单位制测试方法悬壁梁缺口冲击强度 0.125 in10ft · lb/inASTM D256--21ft · lb/in2ISO 180/1A

热性能额定值单位制测试方法热变形温度 264 psi, 未退火 6223 ° FASTM D648, ISO 75-2/A264 psi, 退火243 ° FISO 75-2/A维卡软化温度 --277 ° FASTM D1525 7, ISO 306/A50 7--253 ° FISO 306/B50线形膨胀系数 - 流动 (104 到 212 ° F)3.3E-5 到 4.4E-5in/in/ ° FASTM D696

可燃性额定值 测试方法UL 阻燃等级 UL 940.0591 inHB 0.118 inHB

注射额定值单位制 干燥温度176 到 212 ° F 干燥时间4.0hr 螺筒后部温度392 到 446 ° F 螺筒中部温度446 到 518 ° F 螺筒前部温度428 到 500 ° F 模具温度122 到 212 ° F

本公司长期经营美国杜邦 德国巴斯夫 美国GE 日本帝人 德国拜耳 基础创新塑料(南沙) 日本宝理 台湾奇美 韩国陶氏韩国LG,三星,晓星、日本宝理,三菱,东丽,宇部,旭化成,台湾奇美.中国石化等进口,国产各种型号塑胶原料原料及加纤防火,增韧耐寒,导电,抗静电,耐热.导电、耐侯.抗紫外线等特殊工程塑料。长期供应PC/ABS塑胶原料.POM塑胶原料,PBT塑胶原料,EVA塑胶原料,PA66塑胶原料 .TPX塑胶原料,TPV塑胶原

料,PA9T塑胶原料,PA12/PA1010塑胶原料,PA46塑胶原料,LCP塑胶原料,PA6T塑胶原料,PMMA塑胶原料,PA6/PA66塑胶原料,PC塑胶原料,,PPS塑胶原料 , PPO塑胶原料,TPU塑胶原料,TPE塑胶原料,TPR塑胶原料,TPV塑胶原料,PEEK塑胶原料,PEI塑胶原料等,价格实惠 , 质量保证 , 货源稳定.等原料及加纤防火 , 增韧耐寒 , 导电 , 抗静电 , 耐热.导电、耐侯.抗紫外线等特殊工程塑料。:工程塑胶 : POM、PC/ABS .PA66、PBT、PC、K胶..PMMA、PET.PPS.LCP..PA6、PA9T , PA46. , PA12,PA11,PA6T , PET、PPO、,硬胶类 : ABS、HDPE,HIPS、GPPS、AS、SAN..ASA .K胶 ; 软胶类、弹性体 : PE、PP、EVA,, PVC、TPR、TPE、TPU , TPV、POE.

我们的地址 : 东莞市樟木头镇百果洞社区新城街十巷10号一楼联系手机 : 18938274862 期待您的咨询