

回天胶水代理商HT901透明高性能粘接密封胶单组分室温硫化硅橡胶

产品名称	回天胶水代理商HT901透明高性能粘接密封胶单组分室温硫化硅橡胶
公司名称	深圳市世俊科技有限公司
价格	20.00/支
规格参数	回天:广州回天 901:901HT 产地:上海回天
公司地址	深圳市宝安区大浪街道龙胜社区龙胜老村一区544号福顺居A单元403号（办公场所）
联系电话	13418803054

产品详情

产品说明书

Technical Data Sheet

901HTRTV 粘接密封硅橡胶

产品描述

技术参数

更新日期：2017.02.17

单组分室温硫化硅橡胶半透明半流淌

湿气固化，固化后胶层为弹性体

产品特点

- I 中性固化，对绝大多数材料无腐蚀
- I 对多种基材有出色的粘接性
- I 优异的介电性能
- I 优异的耐候性
- I 工作温度-40 ~180 ，在此温度范围内可保持稳定和柔韧
- I 完全符合 ROHS 指令要求

典型应用

- I 一般工业用途的密封固定
- I 浅层灌封

参考标准 1	项目	单位	数值			
常规特性 (25 ± 2 ， 60 ± 5%RH)						
Q/HTXC 1	外观	--	半透明半流淌			
GB/T 13354	密度	g/cm ³	0.95			
GB/T 13477.5	表干时间	min	10~25	粘度	mPa · s	62
固化后特性 (25 ± 2 ， 60 ± 5%RH ， 固化 7 天)						
GB/T 531	硬度(Shore A)	15-25				
GB/T 528	拉伸强度	MPa	0.4	断裂伸长率	%	
GB/T 1695	介电强度	kV/mm	20			
GB/T 1693	介电常数	--	2.8			
GB/T 1692	体积电阻率	· cm	1 × 10 ¹⁵			

注: 1. 最新版本适用于本文件。

使用说明

清洁表面：将被施胶物体的表面清理干净,除去锈迹、灰尘和油污等。

施胶：将胶液挤到已清理干净的表面。

固化：将施胶的部件置于空气中，当表皮形成后，紧接着就是从表面向内部的固化过程。在 25 及 55%相对湿度条件下固化 24 小时，胶水的固化深度为 2~4mm，随时间延长，固化深度逐渐增加。

贮存条件

在 8-28 阴凉干燥处贮存 6 个月

注意事项

远离儿童存放。

建议在通风良好处使用以降低气味。

若不慎接触皮肤，擦拭干净，然后用清水冲洗；若不慎接触眼睛，立即用清水冲洗并到医院检查。

安全性资料请参阅产品的 MSDS。

包装规格订货代号：901301，100ml/支，100 支/箱。