

回天胶水代理商HT9013RTV粘接密封硅橡胶

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 回天胶水代理商HT9013RTV粘接密封硅橡胶 |
| 公司名称 | 深圳市世俊科技有限公司 |
| 价格 | 50.00/支 |
| 规格参数 | 品牌:回天 型号:9013 产地:广州 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区大浪街道龙胜社区龙胜老村一区544号福顺居A单元403号（办公场所） |
| 联系电话 | 13418803054 |

产品详情

产品说明书

Technical Data Sheet

9013RTV 粘接密封硅橡胶

产品描述

技术参数

更新日期：2017.02.17

单组分室温硫化硅橡胶半透明半流淌

湿气固化，固化后胶层为弹性体

产品特点

I 中性固化，对绝大多数材料无腐蚀

I 对多种基材有出色的粘接性

I 优异的介电性能

I 优异的耐候性

I 工作温度-40 ~180 ，在此温度范围内可保持稳定和柔韧

I 完全符合 ROHS 指令要求

典型应用

I 一般工业用途的密封固定

I 浅层灌封

| 参考标准 1 | 项目 | 单位 | 数值 | | | |
|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|-------|---------|----|
| 常规特性 (25 ± 2 ， 60 ± 5%RH) | | | | | | |
| Q/HTXC 1 | 外观 | -- | 半透明半流淌 | | | |
| GB/T 13354 | 密度 | g/cm ³ | 1.00 | | | |
| GB/T 13477.5 | 表干时间 | min | 10~25 | 粘度 | mPa · s | 62 |
| 固化后特性 (25 ± 2 ， 60 ± 5%RH ， 固化 7 天) | | | | | | |
| GB/T 531 | 硬度(Shore A) | 20~30 | | | | |
| GB/T 528 | 拉伸强度 | MPa | 0.4 | 断裂伸长率 | % | |
| GB/T 7124 | 剪切强度 (Al/Al) | 0.3 | | | | |
| GB/T 1695 | 介电强度 | kV/mm | 20 | | | |
| GB/T 1693 | 介电常数 | -- | 2.8 | | | |
| GB/T 1692 | 体积电阻率 | · cm | 1 × 10 ¹⁵ | | | |

注: 1. 最新版本适用于本文件。

使用说明

清洁表面：将被施胶物体的表面清理干净,除去锈迹、灰尘和油污等。

施胶：将胶液挤到已清理干净的表面。

固化：将施胶的部件置于空气中，当表皮形成后，紧接着就是从表面向内部的固化过程。在 25 及 55%相对湿度条件下固化 24 小时，胶水的固化深度为 2 ~ 4mm，随时间延长，固化深度逐渐增加。

贮存条件

在 8-28 阴凉干燥处贮存 6 个月

注意事项

远离儿童存放。

建议在通风良好处使用以降低气味。

若不慎接触皮肤，擦拭干净，然后用清水冲洗；若不慎接触眼睛，立即用清水冲洗并到医院检查。

安全性资料请参阅产品的 MSDS。

包装规格

订货代号：

901304，310ml/支，25 支/箱；

901305，2600ml/支，4 支/箱。