

PP 1500聚丙烯熔喷专用料

产品名称	PP 1500聚丙烯熔喷专用料
公司名称	上海灿美塑化有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

聚丙烯熔喷专用料

产品特性：PP 1500聚丙烯熔喷专用料，是聚丙烯与微量无害添加剂的混合物。本产品使用优质聚丙烯原料，采用独特工艺技术加工生产，具有稳定的流动性、分子量分布窄、纺丝性能优异等特性，用于生产熔喷无纺材料，能显著降低加工温度，具有较高的性价比。

化学名称：聚丙烯（简称PP）

CAS编号：9003-07-0

平均分子量：50000 ~ 80000

分子式： $(C_3H_6)_n$

结构式：

物理性质：

形状 2 ~ 5mm条型粒子

颜色 半透明

气味 无味

20 ° C下密度 0.89-0.91 g/cm³

软化温度 153 ° C-163 ° C

燃点 > 400 ° C

分解温度 > 300 ° C

溶解性 不溶于水，可溶解于氯化芳烃溶剂

性能指标：

项目	单位	指标	试验方法
熔融指数	g/10min	1500 ± 100	SJ/02-01-2012
黄色指数		1	SJ/02-03-2012
水份	%	0.2	SJ/02-04-2012
灰份	ppm	300	SJ/02-02-2012

应用：应用于熔喷生产工艺，如SMMS、SMS、MB等生产线上，用作熔喷无纺材料的原料。因熔喷无纺材料具有优异的阻隔过滤性、透气性、吸油性，保温隔音性，广泛用于医疗防护、卫生洁材、过滤材料、保暖絮材、吸油材料、电池隔板等领域。

使用方法：推荐在230 ° C-280 ° C温度下加工使用，在合适的熔融挤出设备融化喷丝。在满足产品性能要求的前提下，尽量使用低的加工温度，以防高温下的热氧化降解，影响产品的稳定性。若产品有二次以上的加工，也应注意热降解，必要时补充加工稳定剂。

安全说明：室温下产品无刺激性、无有毒气体散发，无特殊防火防爆要求。

产品熔融后粘在皮肤上会造成烫伤，产品溅出踩上容易滑到。

产品使用中可能产生静电。

包装、运输：本产品采用两种规格包装，25Kg/包和1000Kg/袋。

运输过程中需防污、防水防潮、防破损。

储存：在下列条件下保证12个月的存储有效期

包装完好无破损。

存储于干燥、清洁、阴凉处，环境温度不超过0 ~ 40 ° C。

不直接暴露在阳光下或风雨中。