

山西耐火高铝砖批发 山西耐火高铝砖 中天锐能耐材

产品名称	山西耐火高铝砖批发 山西耐火高铝砖 中天锐能耐材
公司名称	山西中天锐能耐火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吕梁市交城县夏家营工业园区
联系电话	13503588929

产品详情

山西高铝砖，山西耐火砖，交城耐火材料，山西高铝骨料，交城高铝细粉，山西刚玉砖
山西耐火高铝砖

山西中天锐能耐火材料有限公司为您介绍：山西耐火高铝砖

- 1、高铝砖：Al₂O₃含量大于75以上，耐火度高于黏土砖，抗酸碱腐蚀性好，此类耐火砖合适水泥窑烧成带等处，运用寿命长但价值高。
- 2、白云石砖：挂窑皮功能好，山西耐火高铝砖，抗腐蚀性好，但有砖中多少有f-CaO，易水化，难于运输以及保管，制作中用的较少。
- 3、铬砖：挂窑皮好，多用于烧成带，缺陷是抗热震功能差，添上正六价Cr有，国际上制作以及运用镁铬砖的国度逐步节减，现用此耐火砖的制作单元赶快找到替代品。
- 4、尖晶石砖：多用于太过带，抗震功能好，抗还原性好，但耐火度略微差点。

山西高铝砖，山西耐火砖，交城耐火材料，山西耐火高铝砖批发，山西高铝骨料，交城高铝细粉，山西刚玉砖 山西耐火高铝砖

山西中天锐能耐火材料有限公司为您介绍：山西耐火高铝砖

此外，山西耐火高铝砖厂家，可采用高铝矾土微粉作结合剂;或将高铝矾土微粉与粘土粉按一定比例配制，制备合成莫来石作结合剂.用这些结合剂皆可制得无二次膨胀的高铝砖.高铝砖泥料通常采用粗、中、细三级配料.粗颗粒上限通常为2~3mm，加入量为40%~50%(对于高铝异形砖，粗颗粒上限可降低至2~1mm)1~0.1mm的中间颗粒加入量以10%~20%为宜； 0.1mm的细粉加入量应控制在40%~50%.

山西高铝砖，山西耐火砖，交城耐火材料，山西高铝骨料，交城高铝细粉，山西刚玉砖
山西耐火高铝砖

山西中天锐能耐火材料有限公司为您介绍：山西耐火高铝砖

高铝砖为主要组成的高铝矾土；硅线石族矿物（包括蓝晶石、红柱石、硅线石等）；人工合成原料，如工业氧化铝、合成莫来石、电熔刚玉等。特性：耐火度高铝砖的耐火度比粘土砖和半硅砖的耐火度都要高，达1750~1790，属于耐火资料。荷重软化温度由于高铝制品中Al₂O₃高，杂质量少，构成易熔的玻璃体少，所以荷重软化温度比粘土砖高高铝砖，但因莫来石结晶未构成网状组织，故荷重软化温度仍没有硅砖高。

山西耐火高铝砖批发-山西耐火高铝砖-中天锐能耐材由山西中天锐能耐火材料有限公司提供。山西中天锐能耐火材料有限公司（www.sxztrn.cn）是从事“高铝砖,耐火砖,耐火材料,高铝骨料,高铝细粉,刚玉砖等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王宏刚。