

# 塑胶跑道施工

产品名称	塑胶跑道施工
公司名称	济南康达体育设施有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	
公司地址	市中区欧亚大观A2-915
联系电话	86-0531-82860581 13105417279

## 产品详情

济南康达体育设施有限公司是一家经营体育用品、健身器材，承建体育场地工程的专业性公司。一直以来，公司坚持以“致力于体育场地建设，创造舒适的运动空间”为宗旨，本着“质量、服务为根本，诚信经营为基础

，共赢互利为目标”的经营

方针竭诚为社会及广大客户服务。公司主要承接[篮球场](#)、[网球场](#)、[壁球场](#)、[羽毛球馆](#)、[乒乓球馆](#)、[排球场](#)、[塑胶跑道](#)、[足球场](#)

、攀岩及其他预定场地的设备和安全营造技

术。材料有硬地[塑胶丙烯酸](#)、[弹性丙烯酸](#)、[硅PU聚氨酯](#)、[橡胶](#)、[人造草坪](#)

及PVC卷材层面铺设，室内外人工攀岩墙、运动场地灯光配电系统，四周护网及室内外运动场馆体育器材。为广大客户打造了一个又一个美丽舒适的运动空间...

印花型防滑[塑胶跑道施工](#)工艺及特点：

首先需对水泥基础进行防水处理或沥青基础进行封底处理。待基础层处理完毕保养24小时后即可摊铺跑道底层，用[塑胶底材](#)

按国标掺25%粒径3-4mm高弹性黑胶粒，搅拌均匀倒入场地，刮耙刮平，铺设厚度10mm，固化保养24小时。全场倒入2.5mm厚印花[跑道面层材料](#)

，刮耙刮平，用印花模具覆盖材料之上，24小时后掀起印花模具，即可见2-3mm厚印花面层。

特殊花纹设计、耐磨防滑，一体成型面层，厚度均匀，不掉颗粒，不鼓泡，耐老化，色彩鲜艳，在沥青基础上铺装最佳

混合型颗粒塑胶[跑道施工](#)工艺及特点：

首先需对水泥基础进行防水处理或沥青基础进行封底处理。待基础层处理完毕保养24小时后即可摊铺跑道底层，用跑道底材按国标掺25%粒径3-4mm高弹性黑胶粒，搅拌均匀倒入场地，刮耙刮

平，铺设厚度9mm，固化保养24小时。全场倒入2mm厚跑道面层材料，刮耙刮平，全场均匀撒下3-5mmEPDM防滑颗粒，24小时后清扫掉未粘牢的EPDM颗粒，之后滚涂或喷涂一层跑道专用面漆。

超强抗钉性，适用于各种**比赛场地**，维护方便、经济、可吸收强劲冲击，耐老化，色彩鲜艳。在沥青基础上**铺装**最佳。

您当前的位置：首页 >>产品展示 >>塑胶跑道 塑胶跑道印花型防滑塑胶跑道施工工艺及特点：首先需基础进行封底处理。待基础层处理完毕保养24小时后即可摊铺跑道底层，用塑胶底材按国标掺25%粒径3-4mm高弹性黑胶粒，搅拌均匀倒入摊铺机，刮耙刮平，铺设厚度10mm，固化保养24小时。全场倒入2.5mm厚印花跑道面层材料，刮耙刮平，用印花模具，即可见2-3mm厚印花面层。特殊花纹设计、耐磨防滑，一体成型面层，厚度均匀，不掉颗粒，在沥青基础上铺装最佳。混合型颗粒塑胶跑道施工工艺及特点：首先需对水泥基础进行防水处理或沥青基础，固化保养24小时后即可摊铺跑道底层，用跑道底材按国标掺25%粒径3-4mm高弹性黑胶粒，搅拌均匀倒入摊铺机，刮耙刮平，铺设厚度为9mm，固化保养24小时。用PU胶掺30%粒径3-4mm高弹性黑胶粒，搅拌均匀倒入摊铺机，刮耙刮平，铺设厚度为9mm，固化保养24小时。全场倒入2mm厚跑道面层材料，刮耙刮平，全场均匀撒下3-5mmEPDM防滑颗粒，24小时后滚涂或喷涂一层跑道专用面漆。超强抗钉性，适用于各种比赛场地，维护方便、经济、可吸收强劲冲击，在沥青基础上铺装最佳。复合型颗粒塑胶跑道施工工艺及特点：检查基础平整度，用3m直尺测量平整度需在3mm以内，用PU胶掺30%粒径3-4mm高弹性黑胶粒，搅拌均匀倒入摊铺机，刮耙刮平，铺设厚度为9mm，固化保养24小时。用PU胶掺30%粒径3-4mm高弹性黑胶粒，搅拌均匀倒入摊铺机，刮耙刮平，铺设厚度为9mm，固化保养24小时。全场倒入2mm厚跑道面层材料，刮耙刮平，全场均匀撒下3-5mmEPDM防滑颗粒，24小时后滚涂或喷涂一层跑道专用面漆。抗紫外线，有效避免运动伤害，具有强韧的弹性层及缓冲层，可在钢筋混凝土基础上铺装最佳。透气型颗粒塑胶跑道施工工艺及特点：检查基础平整度，用3m直尺测量平整度需在3mm以内，场地排水坡度达到要求。采用粒径3-4mm高弹性黑胶粒掺高强度单组份胶水，搅拌均匀倒入摊铺机，刮耙刮平，铺设厚度为9mm，固化保养24小时。全场倒入2mm厚跑道面层材料，刮耙刮平，全场均匀撒下3-5mmEPDM防滑颗粒，24小时后滚涂或喷涂一层跑道专用面漆。抗紫外线，有效避免运动伤害，具有强韧的弹性层及缓冲层，可在钢筋混凝土基础上铺装最佳。透气型面层材料掺等量粒径1-2mmEPDM颗粒及适量稀释剂搅拌均匀，倒入喷涂机，喷枪倾斜至60度进行喷涂，相反方向再进行一次喷涂，保养48小时方可使用。全天候使用，环保无公害，不褪色，不掉颗粒，透气性好。在钢筋混凝土基础上铺装最佳。