

金发驻级母粒 熔喷布驻级母粒 MB-EL032 NC00

产品名称	金发驻级母粒 熔喷布驻级母粒 MB-EL032 NC00
公司名称	上海丰绅塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	15618169902

产品详情

产品资料

KINGFA金发

MB-EL032 NC001

熔喷布专用驻极材料

主要特征 FEATURES

主要应用 APPLICATIONS

- 。无沉降，不堵网
- 熔喷无纺布
- 。与熔喷料有良好的适应性，无需添置设备
- 。良好驻极效果，提高熔喷布滤效

性能！]

测试标准 测试条件 国际单位

典型值 " , 21s.l.

Properties

Test Standard

Test Condition

S.I.Unit

Typical Value

物理性能 Physical

GB/T

熔体流动速 Melt Flow Rate

230°C,2.16Kg

g/10min

1500

3682-2000

比重

Specific Gravity

ISO 1183

23

g/cm³

0.923

熔点

Melt Temperature

DSC

10°C/min,N₂

' C

165

水分

Water Content

GB/T 6284

105 ,2hr

ppm

500

[1]数据为典型值，只作为客户使用的参考，不作为品质指标好低值或好高值的保证及其他任何用途的保证。

[2]不同的颜色性能可能会不同。

使用说明 Application guide:

本产品是以超高流动聚丙烯为基材，通过添加特殊结构的电荷诱导剂，并利用专用的进口助剂和设备使之在基体中均匀分散，大大提高了产品对于熔喷无纺布加工适应性以及对其综合过滤效果、抗热衰减效果，同时减少了堵网的风险。本产品对电荷保存率高，衰退值低，电荷保持周期长。根据客户的不同工艺，建议添加量为0.5~2%,一般产品添加量为1%.

包装储存 Packaging and storage:

纸塑复合双层包装袋，内衬PE袋，每袋净重25公斤；注意储存于阴凉干燥处。

安全及处理注意事项

客户可向当地的金发科技办事处索取本产

中可得到材料处理、安全和弃置方面的资料，

品的材料安全数据表 (MSDS).客户从MSDS

以及当地适用的健康和安全管理规定的要求。下面

注意：本文本的数据与信息是基于我们现在的认识与经验。如果将来有了新的认识和经验，不排除对本文本的信息与

数据进行修改的可能。由于使用条件和适用法律可能因地而异，客户有责任确定本文件里的产品和产品信息是否

适合客户使用，并确保自己的工作场地和处理产品的方式符合可适用的法律和其它政府法规。金发科技对本文本信息

不承担任何责任与义务，也未提供任何保证。在本文本中关于产品的可售性或某一特殊用途的可适用性的所有默示保

证在此明确地予以排除。