

重庆氯化橡胶漆-重庆氯化橡胶涂料冠牌

产品名称	重庆氯化橡胶漆-重庆氯化橡胶涂料冠牌
公司名称	重庆新贵大漆业有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:冠牌 保质期:6个月 包装:铁桶
公司地址	重庆市九龙坡区火炬大道99号2幢23-3号(注册地址)
联系电话	023-68696660 13983033203

产品详情

[冠牌重庆氯化橡胶漆 是高价值,高质量,高要求的产品;【重庆氯化橡胶漆供货:189_8307_2660】具有优良的耐酸碱,抗冲击,耐稀释.氯化橡胶漆 隔离防锈,厂家直销,【万州区、涪陵区、长寿区、黔江区、江津区、合川区、永川区、南川区、万盛区、双桥区、潼南区】欢迎询价!](#)

商品描述:

- 1、对钢铁、混凝土、木材均有良好的粘结力。
- 2、干燥快，施工不受季节限制。从 - 20 ~ 40 均可正常施工，间隔4~6h即可重涂。
- 3、使用方便。单组份，开桶后搅匀即可使用。可采用高压无气喷涂、刷涂、辊涂等多种方法施工。
- 4、耐日光老化，保护中层和底层涂层。
- 5、防腐蚀性能好。氯化橡胶属惰性树脂，水蒸汽和氧气对漆膜的渗透率极低，具有优异的耐水性，耐盐、耐碱、耐各种腐蚀气体，并具有防霉、阻燃性能，耐候性和耐久性良好。
- 6、维修方便。新旧漆膜层间附着力好，复涂时不必除掉牢固的旧漆膜。

氯化橡胶防腐涂料为系列产品，包括：

GH 501氯化橡胶银粉漆；

GH 502氯化橡胶彩色防腐漆（各种颜色）；

GH 503氯化橡胶沥青漆；

GH 510氯化橡胶清漆

本产品为单组份涂料，以氯化橡胶和丙烯酸树脂为基料，添加增韧剂、防锈和着色颜料、各种助剂制成，是一种高性能的防腐涂料。

适用于桥梁、电厂、钢铁厂、码头钢结构、化工厂、集装箱、水工钢闸门、干式煤气柜等各种陆上钢结构表面作保护涂装的面漆之用。

施工参数

规格：20kg/桶

外观：常用色

干膜厚度：35um

理论用量：0.20kg/m²

在容器中状态：搅拌混合后，无硬块，混合均匀

溶剂可溶物中氯的定性：存在氯

干燥时间（25℃）：表干 1h，实干 12h

不挥发物含量：50%

耐盐水性：浸入盐水溶液中48h，漆膜无变化

耐碱性：浸入3%NaOH溶液48h漆膜不起泡、不开裂、不生锈

耐人工老化性：120h漆膜不起泡、不开裂、不生锈

附着力：2级

耐弯曲性：2mm

耐冲击性：40cm

铅笔硬度：H

施工参考

· 涂装道数

氯化橡胶防腐漆涂装2-3道

- 配套用漆

氯化橡胶面漆配套用漆：环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆、氯化橡胶底漆等。

- 施工环境

底材温度须高于露点以上3℃，大气相对湿度须不大于80%。氯化橡胶漆涂装钢板温度不大于50℃。涂装气温10℃ -35℃。

气温低于5℃时，不宜在室外进行施工。

- 复涂间隔

48h/10℃ 24h/25℃ 16h/30℃

氯化橡胶漆在清净遮阳的室内环境中放置3个月漆膜表面不会出现异常。涂装后道漆的间隔时间应尽可能缩短。复涂间隔超过7天，需用细砂纸轻轻打毛后，再行涂装。并除去所有的油污和杂质，涂层清洁干燥。