

EVA260) 美国杜邦食品级

产品名称	EVA260) 美国杜邦食品级
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	16.50/kg
规格参数	品牌:中流动性 260:VA含量28% 产地:高透明
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

EVA260) 美国杜邦食品级

特点

耐水性：密闭泡孔结构、不吸水、防潮、耐水性能良好。

耐腐蚀性：耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀，抗菌、无毒、无味、无污染。

加工性：无接头，且易于进行热压、剪裁、涂胶、贴合等加工。

防震动：回弹性和抗张力高，韧性高，具有良好的防震、缓冲性能。

保温性：隔热，保温防寒及低温性能优异，可耐严寒和曝晒。

隔音性：密闭泡孔，隔音效果好

EVA美国杜邦40W VA含量40%熔指65，用于掺混树脂、粘合剂原料等制品,如覆膜胶、油墨等

EVA美国杜邦40Y VA含量40%熔指65，用于掺混树脂、粘合剂原料等制品,如覆膜胶、油墨等

EVA美国杜邦150 VA含量30%熔指33，加工性和强度好，适合热熔胶和涂料

EVA美国杜邦200W VA含量28%熔指2500，适合粘接剂和混合用制品

EVA美国杜邦205W VA含量28%熔指2500，加工性和强度好，适合热熔胶和涂料

EVA美国杜邦210 VA含量28%熔指400，分子量低，光泽度高。热熔胶用

EVA美国杜邦220 VA含量28%熔指150，用于粘接剂和混合用制品

EVA美国杜邦230 VA含量28%熔指110，用于粘接剂和混合用制品

EVA美国杜邦240 VA含量28%熔指43，用于粘接剂和混合用制品

EVA美国杜邦250 VA含量28%熔指25，用于粘接剂和混合用制品

EVA美国杜邦260 VA含量28%熔指6，用于特种需要的制品

EVA美国杜邦265 VA含量28%熔指3，用于特种需要的制品

EVA美国杜邦310 VA含量25%熔指400，在300系列中，中等分子量，粘度低

EVA美国杜邦350 VA含量25%熔指19，适合和460牌号混合用，可得不同孔径的料和鞋用料

EVA美国杜邦360 VA含量25%熔指2，适合和460牌号混合用，可得不同孔径的料和鞋用料

EVA美国杜邦3130 VA含量12%熔指2.5，注塑级，相对密度0.940

EVA美国杜邦3135 VA含量12%熔指0.25，挤塑用，薄膜级，相对密度0.930

可提供相应有效的报告证明、品质保证及有关性能测试报告，如：物质安全资料表(MSDS)。，UL黄卡，ROHS(SGS)报告。欢迎新老客户前来订购

基本信息

化学品中文名称： 乙烯-醋酸乙烯酯共聚物

化学品英文名称： ethylene-vinyl acetate copolymer

英文简称： EVA

技术说明书编码： 1314

CAS No 24937-78-8

相对密度0.92 ~ 0.98[1]

折射率1.480 ~ 1.510

脆性温度<—50

热分解温度230 ~ 250

稳定性：具有良好的化学稳定性、耐老化、耐臭氧性。

分子式： $(C_2H_4)_x.(C_4H_6O_2)_y$

分子量： 2000(平均)

健康危害：对眼睛和皮肤有刺激作用。

燃爆危险：本品可燃，具刺激性。

皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：脱离现场至空气新鲜处。就医。

食入：饮足量温水，催吐。就医。