

山东现货2CR13圆钢，2CR13不锈钢棒材厂家零售价格

产品名称	山东现货2CR13圆钢，2CR13不锈钢棒材厂家零售价格
公司名称	山东载辉钢铁有限公司
价格	8.70/公斤
规格参数	太钢:太钢2CR13不锈钢棒材 28mm:200mm 山西:太钢2CR13不锈铁圆钢
公司地址	山东省聊城市经济技术开发区汇通物流园汇通大厦209-4室（注册地址）
联系电话	0635-2991113 19963599966

产品详情

山东载辉钢铁有限公司现货销售2CR13不锈钢棒材，2CR13圆钢，2CR13不锈铁圆钢，2CR13棒材，可切割零售，量大优惠，以好的质量及好的价格回馈客户，欢迎新老客户前来考察了解。

2Cr13属[马氏体不锈钢](#)

有磁性，硬度好，焊接要预热的。和Q235焊接用[奥氏体不锈钢](#)焊条不用预热，[焊接](#)，采用较小的电流。

2Cr13不锈钢淬火状态下硬度高，耐蚀性良好。很多用于做刀具，是"刀具级"马氏体钢，也用于外科手术刀具，类似布氏高铬钢这种最早的不锈钢，另外也有用作汽轮机叶片等，适用范围很广。

2Cr13密度为7.75g/cm³

2Cr13淬火硬度:一般2Cr13的淬火温度在980~1050，取980 加热油淬时硬度要明显低于1050 加热油淬，980 油淬后硬度为45~50HRC，1050 油淬后硬度要高2HRC。但1050 淬火后得到的组织晶粒较粗，脆性大。建议使用1000 加热淬火可以得到较好的组织和硬度

2Cr13属马氏体不锈钢有磁性，硬度好，焊接要预热的。和Q235焊接用奥氏体不锈钢焊条不用预热，焊接时控制焊缝稀释率，不摆动焊接，采用较小的电流。2Cr13焊接焊材可以选用1.抗大气腐蚀选G202,G207，需预热150-300度，焊后回火700-730度；2.耐有机酸并耐热选：G211，需预热150-300度；3.良好塑性：A102,A107,A202,A207,A302,A307，补焊预热，厚大件预热。