渡槽用PVC聚氯乙烯胶泥

产品名称	渡槽用PVC聚氯乙烯胶泥
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

渡槽用PVC聚氯乙烯胶泥

聚氯乙烯胶泥外观黑色块状，用手挤压有弹性、韧性好。25千克袋装，使用时，切割成2公斤左右小块，放入准备好的大锅中慢慢熬制，温度控制在120-130°左右，待至完全融化后可直接灌入缝隙处，可起到密封防水作用。溶化好的聚氯乙烯胶泥固话时间快，大约2-5分钟即可固化，施工速度快。固话后的胶泥有弹性，颜色黑亮

聚氯乙烯胶泥的应用

1、蔽缝防水：供各种新老混凝土屋面板、墙板、地板、渡槽、水管、天桥梁、堤坝、池罐、车道、地洞、地下室等构配件。构筑物蔽缝防水，能起见缝补缝防缝漏的作用。

2、涂膜防渗：涂刷干屋面，可代油毡防水；涂刷干地面、模面、基础、洞库、地罐与管道，可防渗防潮防腐烛。

3、公路，桥梁填缝补漏专用。

聚氯乙烯胶泥施工方法：

1、对陈旧水泥混凝土要清除已老化的填缝料及缝内杂物，并保持缝内干燥，含水量应小于6%。

2、新水泥混凝土锯完缝应清理。

3、将聚氯乙烯胶泥成品除去外包装投入锅中。缓慢升温，不断搅拌，融化时间应控制在100°C，不超过120°C，保持胶料不起泡、不冒黄烟、浓烟。如发现上述现象，应立即退火，加速搅拌，熔好的胶料可随时取用并加补新料。连续作业，应避免长时间的加热煎熬，以防胶料性能变脆。融化好的胶料应立即浇注，胶料与路面相平，多余的料尖用铲刀清除，以保持行车舒适。

4、以防止在斜坡施工时胶料流淌，每袋聚氯乙烯胶泥（25千克）可加固化剂300克，每吨聚氯乙烯胶泥用固化剂12千克。如果没有固化剂可用棉纱蘸去胶料一起嵌入缝中，或表面撒沙子，平缝可不用固化剂。

5、固化剂的使用方法：待锅内胶料融化后将固化剂撒入锅内边搅拌边撒，撒完后要充分搅拌10分钟即可施工。